



Capadur F7-ProtectLasur

188

Középrétegű, időjárásálló falazúr, tartós UV védelemmel ellátva, kül- és beltérre

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Mérettartó faszerkezete védelmére szolgál, mint pl. ablakok, ajtók ill. korlátozottan mérettartó, pl. nutféderes lambériáknál, kapuknál, egyéb favázás szerkezeteknél kül és beltéren egyaránt.

Tulajdonságok:

- Biocidmentes.
- Aromaszegény oldószer, szagtalan
- Transzparens vasoxid-pigmentek eredményezik a tartós UV-védelmet.
- UV szűrőfilter miatt kiegészítő UV-védelem.
- Nedvesség elleni védelem hosszú időn keresztül.
- Tartósan elasztikus.
- Magas diffúzióképesség.
- Cseppmentes, a felhasználásnak megfelelő viszkozitás beállítottságú.
- Nagy felületeken történő felhasználás esetén is egyenletes lazúrfelületet ad a hosszú nyitottidő miatt.

Kötőanyag:

Aromaszegény alkidgyanta.

Sűrűség:

Ca. 0,95 g/ ml

Szilárdtest-tartalom:

Ca. 45 súly%

Kiszerelés:

alapszínek
750 ml fenyő (Kiefer), világos tölgy (Eiche hell), mogoró (Nußbaum), dió (Walnuß), paliszander (Palisander), tikfa (Teak), mahagóni (Mahagoni), ébenfa (Ebenholz)
1 l fehér, színtelen
2,5 l minden alap- és különleges szín
Color Express 1l, 2,5 l

Fényesség:

Selyemfényű. A fényességi fok a fa felületétől függően változhat.

Szín:

Színtelen, fenyő, világos tölgy, mogoró, dió, paliszander, tikfa, mahagóni, ébenfa, fehér.
A színek bármely körülmények között egymással keverhetők.
A Color Express rendszerrel (Capamix és Capalac mix) a 3D-Kollektio mind a 89 színvariációja és más kollekciók egyéb színvariációi is kikeverhetők.

Figyelem: Néhány szín kizárólag csak beltéren alkalmazható. Mindezekről információt a Color Express színkeverő állomásokon kaphatnak.

A színtelen Capadur F7-ProtectLasur csak színes lazúrok alapozásaként, vagy sötét színű lazúrok fedő bevona-taként alkalmazható.

Tárolás:

Hűvös helyen. Az edényt gondosan lezárva tartani!

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Mérettartó és korlátozottan mérettartó faszerkezetek. Az alap tiszta, hordképes és egyéb alkotóelemektől mentes kell, hogy legyen.

A fa nedvességtartalma beltéren lombos fa esetén nem haladhatja meg a 12 %-ot, tűlevelű fa esetén a 15%-ot.

A faszerkezetek védelmére szolgáló alapelveket be kell tartani. Ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont tartós favédelemnek.

Az alapfelület előkészítése:

Új faszerkezetek:

Sima fafelületeket számlirányba csiszolni, alaposan megtisztítani, esetleges egyéb alkotóelemeket, mint pl.gyanta eltávolítani. Kültéren az alapozást a Capadur Imprägnáló lazúrral kell végezni.

Régi, kezeletlen faszerkezetek:

Megszürkült, mállott fafelületeket le kell csiszolni egészen addig, amíg egészséges, hordképes felületet nem kapunk.

Alapozás: Capadur Imprägnáló lazúrral.

Rétegelt faszerkezetek:

A nem hordképes felületeket egészen a fafelületig alaposan le kell csiszolni.

Kültéren az alapozást a Capadur Imprägnáló lazúrral kell végezni.

Felhordás:

A Capadur F7 ProtectLasurt használat előtt fel kell keverni.

A Capadur F7 ProtectLasur felhordható kenéssel és szórással. Szóráshoz a Capalac Kunstharzverdünnt vagy a Dupa-inn Verflüssiger hígítót lehet alkalmazni.

Felhasználás:

Mázolásnál kb. 80-100 ml/ m²/ réteg

Feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete min 5°C legyen.

Száradási idő:

20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom mellett a bevonat 10-16 óra elteltével száraz és átfesthető.

A fa alapfelület szívóképességét befolyásolja a száradás és a fényesség.

Biztonsági előírások:

Szénhidrogén oldószert tartalmaz. Gyermekek elől elzárandó. Az edényt gondosan le kell zárni és egy jól szellőző helyen kell tartani. Gyúlékony anyagoktól távol tartani -tilos a dohányzás. A szórt ködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba. Kizárólag jól szellőző helyen szabad felhasználni. Kerüljük a bőrrel való érintkezést illetve a szembe kerülést. Lenyelés esetén hánytatni nem szabad, azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást vagy ezt a műszaki információt meg kell mutatni.

Bővebb információ: Lásd. Biztonsági Adatlap

Hulladékelhelyezés:

Csak az üres edényeket szabad a hulladéktárolóba dobni. A beszáradt anyagot csak a kijelölt konténerben szabad elhelyezni.

Paraméterek a szóráshoz:

	Szórónyomás	Porítónyomás	Hígítás	Fúvókaméret
Airless	120-160 bar			0,23-0,28 mm = 0,009-0,011 inch
Airmix/Aircoat	60-90 bar	1-2,5 bar	Max.5 %	0,23-0,28 mm = 0,009-0,011 inch
Finecoat			15-25 %	1,3-1,8 mm (3-4)
Magasnyomású rendszer		3-4 bar	15-25 %	1,0-1,5 mm

Rétegfelépítés:

Capadur-rendszer bel- és kültéri fafelületekhez

	<u>Kültéri faszerkezetek¹⁾</u> Mérettartó	Korlátozottan mérettartó	<u>Beltéri faszerkezetek</u> Mérettartó
Alapréteg	1x Capadur Imprägníáló lazúr	1x Capadur Imprägníáló lazúr	1x Capadur F7-ProtectLasur ²⁾
Köztes és fedőréteg	2x Capadur F7-ProtectLasur	1x Capadur Imprägníáló lazúr 1x Capadur F7-ProtectLasur	1-2x Capadur F7-ProtectLasur

Lazúrtechnikák faszerkezetekhez kültérre:

Foltos felületre	1x Holz-Impragniergrund ³⁾
Nem érezhető felületre (nem lazúrozható)	2x Capadur Color a kívánt színben
Érezhető fa felületekre (lazúrozható, látható faerezettel)	1-2x Capadur F7-ProtectLasur

¹⁾Optimális UV-védelem elérése érdekében legalább 3x kell lazúrozni

²⁾Rendszerint szintelen kiegyenlítés a különböző szívóképességű felületek között

³⁾Alapozóréteg, kizárólag szívóképes fafelületeknél