



Capadur DecorLasur

187

Környezetkímélő, vízzel hígítható, pu akrilátbázisú, biocidmentes kül-, és beltéri falazúr

Alkalmazás

Felhasználás:

Mérettartó fa elemek, úgy mint ablakok, vagy ajtók, illetve korlátozottan mérettartó fa szerkezeti elemek pl. nutfédes és hornyolt lambériák, spaletták, kapuk, favázás szerkezetek és nem mérettartó fa elemek, pl. deszkázatok, kerítések, zsindelek, erkélykorlátok, zsaluk, lugasok színes- és védőrétegének felhordására kül-, és beltérben.

Gyerekjátékok festésére alkalmas.

Tulajdonságai:

- Vízzel hígítható
- Környezetkímélő
- Szerkezetartó
- Rendkívül rugalmas
- Gombaölőszert nem tartalmaz
- Nagyon rugalmas
- Rendkívül diffúzióképes

Kötőanyag:

PU-akrildiszperzió.

Sűrűség:

Kb. 1,05 g/ cm³.

Szilárdanyag tartalom:

Kb. 35 %

Kiszerezések:

Alapszínek

750 ml	fenyő-(Kiefer), világos tölgy-(Eiche hell), dió-(Walnuß), mogyoró-(Nußbaum), paliszander-(Palisander), tíkfa-(Teak), mahagóni-(Mahagoni), ébenfa-(Ebenholz)
1liter	fehér-(Weiß), színtelen-(Farblos)
2,5 és 5 l	valamennyi alapszínben

Speciális színek

Capalac mix 1 liter, 2,5 liter, 5 liter

Fényességi fok:

Selyemfényű. A fényesség foka a fa felülettől függően változhat.

Szín:

Alapszínek: színtelen, fenyő, világos tölgy, mogyoró, dió, paliszander, tíkfa, mahagóni, ébenfa, fehér.

A ColorExpress rendszer (Capamix) segítségével a színkártya alapján a 3D-rendszer 89 speciális színárnyalatában, ill. más kollekciók sok más színében is előállítható.

Figyelem: Bizonyos színek kültéri felhasználásra csak korlátozottan alkalmasak. Ezzel kapcsolatban a ColorExpress színkeverő állomások adnak információt.

A színtelen Capadur DecorLasur-t kültérben csak színes lazúrok alá alapként, vagy sötétszínű lazúrok fölé fedőlazúrként használjunk, különben az UV-védelem nem lesz megfelelő. Az időjárás szélsőségeinek kitett kültérben színtelen lazúrt ne alkalmazzunk.

Tárolás:

A göngyöleg bontatlanul, eredeti csomagolásában legalább 1 évig tárolható.

Hulladék elhelyezés:

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Folyékony anyagmaradványokat vízbázisú festékhulladék, a beszáradt anyagmaradványokat pedig kiszáradt festékek vagy háztartási hulladék formájában kell kezelni.

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Mérettartó, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó fa elemek. Az alapnak tisztának, hordképesnek, és szennyező anyagtól mentesnek kell lennie.

Kültéri felhasználás esetén a fa átlagos nedvességtartalma lombhullató fáknál a 12%-ot, tűlevelű fáknál pedig a 15%-ot nem haladhatja meg. A faszervezetek védelmére vonatkozó elveket tartjuk szem előtt. Ez az alapja a lazúrrétegekkel bevont tartós favédelemnek.

Az alapfelület előkészítése:

Új faszervezetek:

A sima fa felületet szálirányban csiszoljuk meg, alaposan tisztítjuk meg, a fából kiváló anyagokat, mint gyanta, gyantaér távolítsuk el. Kültéri felhasználás esetén 1X alapozunk Capacryl-Holzschutzgrund favédő alapozóval, vagy Capadur ImragnierLasur lazúrral.

Régi, kezeletlen faszervezetek:

A megsűrűlt, kopott fa felületet csiszoljuk le egészen az egészséges, hordképes fáig, majd alaposan tisztítjuk meg. Kültéri felhasználás esetén 1X alapozunk Capacryl-Holzschutzgrund favédő alapozóval.

Rétegelt faszervezetek:

A nem hordképes régi bevonatot a farészig teljes egészében távolítsuk el. Kültéri felhasználás esetén hordjunk fel egy alapréteget Capacryl-Holzschutzgrund favédő alapozóval, vagy Capadur ImragnierLasur lazúrral. A letapadt régi bevonatokat csiszoljuk, tisztítjuk meg és ellenőrizzük, hogy az a Capadur DecorLasur lazúrral összeférhető-e.

Feldolgozás:

A Capadur DecorLasur-t felhasználás előtt jól keverjük fel.

A Capadur DecorLasur-t ecsettel vagy szóróval vihetjük fel. Szórt felvitel esetén vízzel hígítsuk.

Felhasználás:

- Sima fa felületekre ecsettel történő felhordás esetén kb. 80-100 ml/m²
- Durva fa felületekre ecsettel történő felhordás esetén: kb. 200-250 ml/m².

Feldolgozási hőmérséklet:

Legalább 8°C anyag-, környezeti- illetve alaphőmérséklet mellett.

Száradási idő:

+20°C-on és 65% rel. páratartalom mellett kb. 20-30 perc múlva porszáraz, 2-3 óra múlva megfogható, 6-8 óra múlva átszáradt és átvonható.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Útmutató szórt felhordás esetén:

	Munka-/szórónyomás	Porítónyomás	Hígítás	Fúvókaméret
Airless	160-180 bar			0,23-0,28 mm=0,009-0,011 inch
Airmix/Aircoat	60-90 bar	1-2,5 bar	max. 5%	0,23-0,28 mm=0,009-0,011 inch
Finecoat			10-25%	1,3-1,8 mm (3-4)
Magas nyomás serleg/ festékszóró pisztoly		2-4 bar	10-25%	1,5 mm

Rétegfelépítés:

Capadur rendszerek fa felületek kül-, és beltéri bevonására

	<u>Kültéren</u>¹⁾ Mérettartó és korlátozottan mérettartó fa elemek	Nem mérettartó fa elemek	<u>Beltéren</u>
Alapréteg	1 X Capadur ImprägnierLasur vagy Capacryl-Holzschutzgrund	1 X Capadur ImprägnierLasur vagy Capacryl-Holzschutzgrund	2-3 X Capadur DecorLasur
Köztes-, és fedőréteg	3 X Capadur DecorLasur	2 X Capadur DecorLasur	

1) Az optimális UV védelem elérése érdekében legalább háromszor „színesen” lazúrozzunk.

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva.
Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.
Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.