

Capadur ParkettLack

186

Fa- és laminát padlóburkolatok beltéri, egykomponensű, szintelen védőrétegeként

Alkalmazás

Felhasználás:

Átlagosan, vagy erősen igénybevett beltéri fa padlóburkolatok szintelen védőbevonatára. Parafa padlóburkolatok és készre gyártott parketta, ill. laminát padlóburkolatok védőrétegeként is alkalmas.

Tulajdonságai:

- Vízrel hígítható
- Egykomponensű
- Nagyon strapabíró
- Jól töltő
- Gyorsan száradó
- Nagyon rugalmas
- Szokványos háztartási tisztítószer-
nek ellenáll
- Nagyobb felületeken is egyenletesen
felhordható

Kötőanyag:

Egykomponensű poliuretán, vízzel hígítható.

Sűrűség: Kb. 1,0 g/cm³.

Szilárdanyag tartalom: Kb. 30 súly%

Fényességi fok:

Magasfényű és selyemmatt.

Szín: Színtelen. A lakk folyékony állapotban és a feldolgozás során tejszerű, száradás után azonban teljesen átlátszóvá válik. Fehér alapfelületen enyhe sárgás színeződés látható.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen. A megbon-
tott göngyöleget jól lezárva tároljuk.

Kiszerezés: 750 ml, 2,5 liter és 10 liter

Hulladékéelhelyezés:

A készítmény maradványainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint.

Csomagolóanyag: A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. A kiürült göngyöleget a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell összegyűjteni és szakszerű hulladékkezelési eljárásnak alávetni.

Feldolgozás

Alkalmos alapfelületek:

Fa padlóburkolatok, parketta, OSB-lapok, lépcsők és egyéb fa felületek. Parafa, készre gyártott parketta, vagy laminát padlóburkolatok. Az alapfelületnek tisztának, száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie. Vízben oldható páccal kezelt alapfelületekre nem használható. Már bevont rétegeknél mindenképpen próbafestést kell végezni és a tapadást vizsgálni.

Az alapfelület előkészítése:

A védőréteggel bevonandó felületeket alaposan meg kell csiszolni és megtisztítani. Régi parkettalakkokat teljesen le kell csiszolni.

Feldolgozás:

A lakkot felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Szükség esetén max. 20%-ban vízzel hígítani. A lakkot ecsettel,

speciális kefével vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel.

Rétegfelépítés:

Kezeletlen fa alapfelületekre a szívóképességtől függően 2-3 réteget felvinni. OSB-lapokra 3-4 réteget hordjunk fel. Készre gyártott lakozott parketta, ill. laminát felületre 1 fedőréteg szükséges.

Felhasználás:

Kb. 100-150 ml/m² rétegenként, a alapfelület szerkezetétől és szívóképességétől függően.

Feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag-, környezet- illetve alaphőmérséklet legalább +12°C legyen.

Száradási idő: +20°C-on és 65% rel. páratartalom mellett kb. 12 óra múlva csiszolható és átdolgozható, kb. 24-36 óra múlva terhelhető. Egy hét után vízzel tisztítható, ill. szőnyeget lehet rá helyezni.

Tisztítás és ápolás:

A lakkot söprűvel vagy porszívóval tisztítsuk. A szennyeződések nedves ronggyal távolítsuk el. A felmosó vízbe hagyományos, műanyag padlóburkolatok tisztítására alkalmas mosószer is tehető, azonban szem előtt kell tartani a mosószer gyártójának használatra vonatkozó útmutatásait. Súroló és oldószerket nem szabad használni. Különösen szennyezett területekre, mint pl. folyosó és bejárati ajtó, szennyfogó szőnyeget kell helyezni.

A bútorok lábait vonjuk be filc anyaggal és használjunk puha kerekű gurulós székeket – a legjobb megoldás, ha az irodai székek alá védőszőnyeget helyezünk.

Biztonsági előírások:

- S 2** – Gyermek kezébe nem kerülhet
- S 26** – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
- S 29** – Csatornába engedni nem szabad

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.