



# Capalac Holz-Imprägniergrund

Szintelen, penész- és kékgomba elleni impregnáló alapozó, kültéri felhasználásra

## Termékleírás

### Alkalmazási területek:

Speciális favédő alapozó a fa szerkezetet roncsoló és elszínező gombák ellen. Szerkezet erősítő hatású. Ablakokra, bejárati ajtókra, deszkázatra, kerítésre, faházakra.

### Tulajdonságai:

Rövid száradási idejű, vízháztartást szabályozó, kiválóan felszívódó, követő bevonatok tapadását elősegítő.

A roncsoló és elszínező gombák hatásának ellenáll. A Capalac Holz-Imprägniergrund minden Capalac alapozó és fedő anyaggal együtt használható. A követő réteget legkésőbb 4 héten belül fel kell hordani.

### Kötőanyag:

Hosszúlánccú speciális alkidgyanta

### Szín:

Szintelen

### Hulladék elhelyezés:

Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradékokat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.

### Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyiségben. Eredeti, lezárt edényben 20 °C-on 6 hónapig eltartható.

### Kiszérelés:

1 és 2,5 liter

## Feldolgozás

### Előkészítés:

Az alap legyen tiszta és száraz. A szennyeződések és tapadást rontó anyagokat el kell távolítani. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot. A szívóképesség és az elérni kívánt hatás függvényében esetleg többszöri Capalac Holz-Imprägniergrund felhordása is lehetséges.

### Alapozó és közbülső rétegek:

Capalac Profi Allgrund, Capalac Profi Grund vagy Capalac Venti

### Fedő bevonat:

Capalac lakkok.

### Felhordás:

Ecsettel, a szélirányban bőven átítatva, majd azonnal eldolgozva, hogy a felületen be nem szívott Capalac Holz-Imprägniergrund ne maradhasson, vagy mártással, hígítatlanul.

### Hígítás:

Nem szabad hígítani.

### Anyagfelhasználás:

A szívóképességtől függően 70-100 ml/m<sup>2</sup>

A megfelelő védőhatás elérése érdekében a fenti értékeket be kell tartani.

Pontos anyagfelhasználás a helyszínen, próbafestéssel határozható meg.

### Száradási idők:

+ 20 °C-on és 65% rel. páratartalom mellett legkorábban 10 óra elteltével vonható át.

Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett a száradási idő megnő.

### Feldolgozási hőmérséklet:

+ 10 °C (biztonságosan 15 °C) környezeti és alap hőmérséklet alatt nem szabad felhordani.

### Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal terpentines hígítóval.

### Biztonsági előírások:

Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését.

Szórásnál a ködöt nem szabad belélegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe.

Lobbanáspont: 35°C

### Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.