

Capalac KorroGrund

Vas és acél felületek rozsdavédő alapozására

Alkalmazás

Felhasználás:

Kül- és beltéri vas és acél felületek rozsdavédő alapozására.

Tulajdonságok:

- Ólom- és kromátmentes
- Kiváló korrózióvédő hatású – aktív rozsdavédő pigmentek révén
- Kiválóan tapad
- Jó fedőképességű
- Gyorsan száradó
- Könnyen feldolgozható

Kötőanyag:

Alkidgyanta, oldószertartalmú.

Sűrűség:

Kb. 1,5 g/ cm³.

Fényességi fok:

Matt.

Szín:

Világosszürke.

Tárolás:

Jól lezárva hűvös helyen tároljuk.

Kiszerelés:

1 liter, 2,5 liter és 10 liter.

Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek:

Vas és acél.

Az alapfelület előkészítése:

A vas és acél felületeket a rozsdától fémtisztára meg kell tisztítani. Szennyeződések és tapadásgátló anyagokat, mint olajat és zsírt eltávolítani.

Feldolgozás:

Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Szükség esetén műgyanta hígítóval hígítani. A Capalac KorroGrund alapozó ecsettel, hengerrel vagy szórva vihető fel.

Feldolgozási hőmérséklet:

A feldolgozási hőmérséklet a környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan legalább +5°C.

Szerszámok tisztítása:

Használat után lakkbenzinnel vagy az alkalmazott hígítóval.

Száradási idő:

+20°C-on és 65% rel. páratartalom esetén 2-3 óra múlva porszáraz, 4-5 óra múlva megfogható, 12 óra múlva átfesthető és 6-8 óra múlva át-szórható.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Biztonsági előírások:

Veszélyes összetevők:

Nafta (EU-szám: 265-150-3) kb. 27 %

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó

S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

„Szenzibilizáló anyagot (kobaltkarboxilát, 2-butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciókat válthat ki.” További adatok: lsd. a biztonságiadatlapon.

Hulladékelhelyezés:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben (módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet), és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben (módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet) foglaltak szerint.

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény használható újra!

Útmutató szórás esetére:

	Ø Fúvóka	Nyomás	Hígítás	Viszkozitás DIN 4 mm
Magas nyomású	1,5-1,8 mm	2-4 bar	5-15 térf. %	30-50 sec.
Alacsony nyomású	1,5 mm	0,2-0,5 bar	5-20 térf. %	25 sec.
Airless	0,011-0,013 inch	180-200 bar	-	Szállítási viszkozitás

Rétegfelépítés:

Alapfelület	Felhasználás	Az alapfelület előkészítése	Alapozás	Köztes réteg	Fedőréteg
Vas és acél	beltéri	rozsdamentesítés/ zsírtalanítás	1-2X Capalac KorroGrund	Szükség szerint Capalac Classic HG /SM vagy Capalac Profi HG/SM	Capalac Classic HG/SM színtelen
	kültéri	rozsdamentesítés/ zsírtalanítás	2X Capalac KorroGrund	Capalac Classic HG/SM színtelen	

Felhasználás:

Felhasználási mennyiség ml/ m ²	Ecsettel	Hengerrel	Szórás		
			Magas nyomású	Airless	Alacsony nyomású
függőlegesen	90-110	80-100	130	140	130
vízszintesen	110	110	180	180	170

Műszaki tanácsadás: Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát