

Capalac Profi HG / Capalac mix Hochglanz-Buntlack Színes, kül- és beltéri professzionális zománcfesték

Felhasználási terület: Mérettartó faszerkezetek, fém, kemény PVC, kül- és beltéri felületek, valamint melegvizet fűtőtestek fedő lakkozására a fehér színek kivételével.

Tulajdonságai: Aromamentes, kiváló szín- és fényállóság, magasfényű, kiváló elaszticitás, hosszú nyitott idő, jól terülő, kiváló fedőképesség, jó élfedés, magas ütésállóság, elegánsan, könnyen feldolgozható, gyorsan száradó, háztartási tisztítószerkezetek és rövid időre gyenge savaknak és lúgoknak ellenáll, időjárás- és fényálló.

Kötőanyag: Alkidgyanta, oldószertartalmú, szagtalan.

Szín: 24 alapszín, valamint fehéralumínium RAL 9006, és szürkealumínium RAL 9007 mint különleges szín. ColorExpress rendszerrel kb. 18.000 szín leszínezhető (Capalac mix).

Fényességi fokozat: Magasfényű.

Impregnálás: Fa, kültér: Capalac Holz-Imprägniergrund.

Alapozás: Fa: Capalac Profi Grund. Vas, acél: Capalac Profi Allgrund. Cink: Disbon 481 EP-Uniprimer vagy Capalac Profi Allgrund 2 rétegben. Alumínium/ réz: Capalac Profi Allgrund. Kemény PVC: Capalac Profi Allgrund. Hordképes régi bevonatok: Capalac Profi Allgrund. Bevonat nélküli fűtőtest: Capalac Profi Allgrund (100 °C-ig). Gyári bevonatú fűtőtest: Disbon 481 EP-Uniprimer.

Közbülső- és fedő réteg: Capalac Profi HG.

Felhordás: Ecsettel, hengerrel vagy szóróval. A metálegeffekt színeket (pl.: RAL 9006, RAL 9007) csak szórással lehet felhordani a tökéletes optikai hatás elérése érdekében.

Hígítás: Igény esetén műgyanta bázisú hígítóval hígítható. Magas nyomású szóróhoz 5-15 térf.%, alacsony nyomású szóróhoz 5-20 térf. %-ban hígítandó.

Anyagfelhasználás: Kb. 90-130 ml/m² sima alapfelületen, durvább felületen ennek megfelelően több.

Feldolgozási hőmérséklet: Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklete min. 5°C legyen.

Száradási idő: Porszáraz 4 óra múlva, megfogható 8-10 óra múlva, szórható 8-16 óra múlva, átvonható 24 óra múlva.

Szerszámok tisztítása: Használat után azonnal terpentines hígítóval.

Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen. Az edényt jól lezárva kell tartani.

Kiszerelés: Alapszínek: 750 ml, 2,5 liter és 10 liter

Különleges színek, Color Express: 1 liter, 2,5 liter és 10 liter

Részletes információk: A műszaki termékismertetőben és a biztonsági adatlapon. Nr.: 050.

Biztonsági előírások: Veszélyes összetevők: Nafta¹ (EU-szám: 265-150-3) 20-50%, Nafta² (EU-szám: 265-150-3) 26-55% Párlatok² (EU-szám: 265-149-8) 2,5-10% 1: Capalac Profi HG fehér 2: Capalac Profi HG transzparens. **R10** – Kevésbé tűzveszélyes **R66** – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja **S2** – Gyermekek kezébe nem kerülhet **S7** – Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó **S9** – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó **S16** – Gyújtóforrástól távol tartandó-tilos a dohányzás **S23** – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni **S24/25** – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást **S29** – Csatornába engedni nem szabad **S45** – Baleset vagy rosszullet esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. **S51** – Csak jól szellőztetett helyen használható **S 62**² – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét „Szenzibilizáló anyagot (Kobaltkarboxilát, Butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciókat válthat ki.”

Hulladékkezelés: Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

Származási hely: EU

Forgalmazza: Caparol Hungária Kft.

1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1-264-8914, 1-265-1594

Internet:www.caparol.hu

eMail: caparol@caparol.hu

Szavatossági idő: 24 hónap

Gyártási idő: lsd. a csomagoláson