



Muresko Premium

110

Kiváló minőségű silacryl homlokzatfesték. Ásványi jellegű, kítűnően diffúzióképes, kiváló vízlepergető.

Termékleírás

Felhasználás:

Kiváló minőségű homlokzatfesték sima és struktúrált alapfelületekre. Az egyedülálló silacryl-bázis olyan épületfizikai jellemzőket tesz lehetővé, mint magas pára- és kielégítő CO_2 átbocsátás melletti kiváló nedvesség elleni védelem. A silacryl-bázis ezen felül a kiváló minőségű tiszta akrilátfestékeknek megfelelő időjárásállóságot, károsodással szembeni stabilitást és tapadást biztosít azonos szingazdagságban. Durva vakolaton Muresko hígítástól függően strukturamegtartó vagy kiegyenlítő bevonatot eredményez.

Tulajdonságai:

- Vízrel hígítható
- Környezetbarát, enyhe illatú
- Időjárásálló
- Vízlepergető a DIN 4108 szerint
- lúgnak ellenáll, ezért elszappanosíthatatlan
- Könnyen feldolgozható
- Kiválóan fedi a csúcokat és az éleket
- algásodás és gombásodás ellen védett

Jellemzői: az EN 1062 szerint:
Száras rétegvastagság:
150-200 μm
Maximális szemcseméret
<100 μm

Páradiffúziós érték(s_d -érték):
<0,14 m

Vízáteresztő képesség:
 $W \leq 0,1 (\text{kg}/(\text{m}^2 \text{h}^{0,5}))$

Kötőanyag:

Szilikongyanta és tiszta akrilát diszperzió.

Sűrűség:

kb. 1,5 g/cm^3

Szín:

Fehér
Muresko Alpinacolor, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető. Színezéskor színkülönbségek elkerülésére a szükségelt teljes mennyiséget össze kell keverni. Megrendelésre gyárialag színezve szállítható.
Muresko a ColorExpress rendszerben gépileg valamennyi járatos színkollekciónak szerint színezhető.
Briliáns, intenzív színek pl. sárga, narancs, piros stb. csekélyebb fedőképességgel bírnak.
Ezért ajánlatos ilyen színek esetén hasonló színű fedőképes, fehér bázisú, pasztelszínnel előfesteni.
Esetleg egy második fedőfestés is szükséges lehet.

Fényességi fokozat:

Matt

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Kiszerezés:

Standardáru 2,5 liter, 5 liter, 10 liter

ColorExpress 1,25 liter, 2,5 liter, 5 liter, 7,5 liter, 10 liter

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Az esetleges gomba- vagy algaréteget vízszaggal a vonatkozó hatósági előírások figyelembevételével eltávolítani. A felületeket Capatop-al átmosni és száradni hagyni.

Alapozó és közbenső festék:

Muresko, maximálisan 10 % vízzel hígítva.

Fedőfesték:

Muresko Premium max. 5%-ban vízzel hígítva.

Felhordás módja:

Feldolgozható ecsettel, hengerrel, vagy airless hengerező eljárással.

Szerszámok tisztítása

A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítani.

Felhasználás:

Kb. 250 ml/m^2 sima felületre munkaműveletként. Durva felületre megfelelően több. A pontos felhasználás próbafelület készítése útján állapítható meg.

Alsó hőmérséklet határ a feldolgozás és a száradás ideje alatt:

+ 5 °C környező levegőre és az alapfelületre vonatkozóan.

Száradási idő:

20 °C-on és 65 % relatív páratartalom esetén 4-6 óra

múlva felület száraz és átfesthető. Átszáradt és terhelhető kb. 3 nap múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb légnedvesség ezt az időt meghosszabbítják.

Figyelem:

A látható átlapolások elkerülése érdekében nedves a nedvesre egy munkamenetben kell festeni. Nem alkalmas csapadéknak kitett vízszintes felületekre. Megező ép gázbeton felületek festése esetén a világossági érték legyen nagyobb mint 30 hőszigetelő rendszerek esetén pedig mint 20. Az olyan homlokzatokon, amelyek a természetes időjárás hatásai, vagy a sajátos helyi feltételek következtében a szokásosnál alacsonyabb mértékben vannak nedvesség hatásának kitéve a gombásodás és algásodás kockázata növekszik. Muresko felületvédelemmel van ellátva. Ez a védelem az anyagot hosszantartóan, de időben behatároltan védi a penészedéstől, amelynek tartama a helyi feltételektől, mint pl. a helyi fertőzöttség fokától és a nedvesség általi terheléstől függ. Ezért az algásodás és gombásodás tartós megakadályozása nem lehetséges.

Alkalmas alapfelületek és ezek előkészítése:

Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól mentesnek és száraznak kell lennie.

Mész-cement, cementvakolatok: Az új vakolatokat 2-4 hétkézeletlenül állni kell hagyni. A javított vakolatrészeknek jól megkötöttnek és száraznak kell lenniük. Az ép felületeket megtisztítani. Alapozás Capagrund-al. Erősen porló, lisztetes vakolatokat Caparol Tiefgrund TB –vel alapozni.

Tégla homlokzatfalazat:

Csak az idegen zátványoktól mentes fagyálló homlokzat falazókövek, vagy klinkerek alkalmasak átfestésre. A falazatnak repedésmentesnek, száraznak és sókivirágzástól mentesnek kell lennie. Egyszeri alapozás Dupa Grund-al. Ha a közbenső festés helyenként elszíneződik, akkor az oldószeres Duparol homlokzatfestékekkel kell a munkát folytatni.

Beton:

Elszenyezett vagy perló helyeket tartalmazó betonfelületeket mechanikusan, vagy a hatósági előírások betartásával nagynyomású vízszugárral megtisztítani. Durva pórusos, szívó, perló, máló felületeket Caparol Tiefgrund TB-vel alapozni.

Hőszigetelő rendszerek:

Új vagy megező sértetlen felületű diszperziós-, szilikát-, vagy szilikongyanta-, esetleg mészcement fedővakolattal ellátott rendszereket alkalmas módszerrel megtisztítani. Ép diszperziós vagy szilikon vakolatokat nagynyomású vízszugaras (max 60 bar) berendezéssel tisztíthatjuk. Nedves tisztítás után megező kiszáradási időt kell hagyni. Az alapozás Amphisilan Putzfestigerrel történjen.

Cementkötésű faforgács-lemezek:

A cementkötésű faforgács-lemezek magas alkáli tartalma következtében, sóvirágzások elkerülésére az alapozást Disbon 481 EP Uniprimer-el kell végezni.

Hordképes lakk- vagy diszperziósfesték bevonatok:

A fénylő felületeket és lakkbevonatokat fel kell durvítani. Az elszenyezett, krétásodó régi festéseket nagynyomású

vízszugárral a hatósági előírások betartása mellett megtisztítani és CapaGrund-al alapozni.

Más fajta tisztítási mód (lemosás, átkefézés,) esetén DupaGrund-al vagy polisztirol hőszigetelés esetén Amphisilan Putzfestigerrel kell alapozni.

Nem hordképes, ásványi festések:

Csiszolással, lekeféléssel, lekaparással, nagynyomással a hatósági előírások betartása mellett, vagy más alkalmas módszerrel maradéktalanul eltávolítani. Nedves tisztítás esetén a felületeket hagyni kell jól kiszáradni. Alapozás Dupagrunddal.

Biztonsági előírás:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 – Ha az anyag bőrre kerül vízzel

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

Hulladékelhelyezés:

Csekély mennyiséget beszáradni hagyni, majd a többi göngyöleggel együtt a háztartási hulladékgyűjtőn ill. az ipari építési területen felállított konténeren keresztül.

Műszaki tanácsadás: Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó javaslatát.