

Capatect-Gewebe 650

Speciális üvegszövet

650

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Felület erősítő üvegszövet a Capatect hőszigetelő és vakolatjavító rendszerekhez.

Tulajdonságai:

- szilárd, erős
- lágító mentes
- alkálirezisztens
- hurokméret: 4 × 4 mm
- vágott él

Műszaki adatok:

- Felülettömeg: 165,9 g/m² ± 5%
- Kezdő szakítószilárdság: 1750 N/5cm
- Szakító szilárdság veszteség 24 órás alkáli tárolást követően 60 °C-on: < 50%
- Szakítószilárdság 28 napos 5 %-os nátronlúgban tárolást követően: 850 N/5cm

Anyagfelhasználás:

1 m²/m²

Szín:

Narancs

Kiszerezés:

- 650/00: 50×1 m (széles)= 50 m²
- 650/33: 50×0,33 m = 16,5 m²
- 650/25: 50×0,25 m = 12,5 m²

Tárolás:

Száraz, nedvességtől védett helyen, fektetve.

Feldolgozás

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és minden tapadást rontó anyagtól mentes.

Beágyazás:

A beágyazó masszát a háló szélességének megfelelően felhordjuk a felületre és frissen belenyomjuk a hálót, a

csatlakozásoknál 10 cm átlapolással, ráncmentesen. Ezt követően még nedvesen átsimítjuk, hogy a hálót a habarcs teljes felületén elfedje. A beágyazó réteg vastagsága a használt habarctól függ.

Kiegészítő termék:

Capatect átlós erősítő (Diagonalarmierung) 651/00

Hálócsik a homlokzati nyílások, pld. ablakok kiegészítő erősítésére.

Méret: 330 × 545 cm

Kiszerezés: 100 db/ karton

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.