

Disbothan 204

Silikon-Fugendicht

- **Elasztikus szilikonos fugázó szaniterekhez**

Termékleírás

Alkalmazás:

- Szaniter és nedves felületek fugázásához
- Beltéri csomópontok fugázásához
- Gépjárművek, lakókocsik, hajók és egyéb tömitésekhez.

**Márványhoz nem alkalmas!
Nem átfesthető!**

Tulajdonságai:

- Elasztikus
- Termikusan és kémiaileg terhelhető
- Gombásodásgátló (fungicid tulajdonságú)

Alapanyag:

Szilikonkaucsuk, acetát-térhálósodású

Kiszerezés:

310 ml-es műanyag kartus (12 db/ karton)

Szín:

fehér (Weiß), szürke (Grau), Manhatan, sötétbarna (Dunkelbraun), Bahamabeige, Antracit (Anthrazit), transzparens (Transparent)

Tárolás:

Hűvös és fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 12 hónapig eltartható.

Max. raktárhőmérséklet: 25 °C

Műszaki adatok:

Sűrűség: 1 g/cm³
Nyúlás: max. 25 %
fugaszélességre vonatkoztatva
Száras levegővel szembeni ellenállóképesség: -40°C-tól 120°C-ig
Zsugorodás: ca. 15 %
Fugaszélesség: max. 30 mm

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Zománc, csempe, üveg, lakkozott fa, kerámia, műgyanta vakolat, lakkozott acél, keménycserep, kőcserep. Az alapfelület legyen tiszta, száraz, hordképes, és tapadást gátló anyagtól mentes.

Feldolgozhatóság:

Az anyag feldolgozásra kész.

Felhordás:

Az anyagot egyenletesen a fugába adagolni. A felületet vízzel benedvesített szerszámmal lehet simára húzni.

Felhasználás:

10x10 mm-es fugaméret: kb. 100 ml/m

Feldolgozási hőmérséklet:

Anyag, környezet, alapfelület hőmérséklete min. 5 °C, max 40 °C legyen.

Száradási idő:

Kb. 1,0 mm/ 24 óra, 20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom esetén.

Átfesthető:

A Disboflex 204 Silikon-Fugendicht nem átfesthető!

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal Disboxid 419 Verdünner hígítóval tisztítani.

Biztonsági előírások:

Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Szembe kerülve azonnal bő vízzel kimosni. Csak jól szellőző helyen használható fel. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni. További információ: lásd Biztonsági Adatlap

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.