

Disbofug 225

Acryl-Fugendicht

225

- Plasztóelasztikus akril-diszperziós fugázó

Termékleírás

Alkalmazás:

Ablakok és ajtók zárófugáinál, ablak-párkányoknál, beépített szekrényeknél és burkolatoknál.

Tulajdonságai:

- Plasztóelasztikus
- Minden Caparol diszperziós festékekkel átfesthető

Alapanyag: Akril diszperzió

Kiszerezés:

310 ml-es kartus (20 db/ karton)
400 ml (12 db/ karton)
600 ml (12 db/ karton)

Szín:

310 ml: fehér (Weiß), fekete (Schwarz), szürke (Grau), barna (Braun)
400 ml: fehér (Weiß)
600 ml: fehér (Weiß)

Tárolás:

Hűvös és fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edény 12 hónapig eltartható.

Műszaki adatok:

Sűrűség: 1,5 g/cm³
Nyúlás: max. 15 % fugaszélességre vonatkoztatva Száraz levegővel szembeni ellenállóképesség: max 80°C

Zsugorodás: ca. 18 %
Fugaszélesség: max. 30 mm

Feldolgozás

Alkalmos alapok:

Alumínium, azbesztcement, beton, nemesacél, szálerősítésű cement, fa, téglá, mészkő, pórusbeton, polisztirol-keményhab, vakolat, kemény PVC, kőcserép, horganyzott acél.

Az alapfelület legyen tiszta, hordképes, és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Az alapfelület előkészítése:

A tömítőanyag mélységét egy nem szívó szinnyel állapíthatjuk meg.
Fugaszélesség: fugázómélység 1:1

Feldolgozhatóság:

Az anyag feldolgozásra kész.

Felhordás:

Az anyagot egyenletesen a fugába adagolni. A fugázóanyag nem tapadhat a fugaalaphoz. A felületet vízzel benedvesített szerszámmal lehet simára húzni.

Felhasználás: 10x10 mm-es fugamélység: kb. 100 ml/m

Feldolgozási hőmérséklet:

Anyag, környezet, alapfelület hőmérséklete min. 5 °C, max 40 °C legyen

Száradási idő:

Kb. 1,5 mm/ 24 óra, 20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom esetén.

Átfesthető: Száradás után, minden Caparol diszperziós festékekkel átfesthető. Diszperziós festékekkel történő átfestéskor feszültségrepedések keletkezhetnek.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel tisztítani.

Biztonsági előírások:

Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Szembe kerülve azonnal bő vízzel kimosni. Csak jól szellőző helyen használható fel. Nem juthat a csatorna-rendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba.

Hulladék elhelyezése:

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni. További információ: lásd Biztonsági Adatlap

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.