

Disboxan 485

Fassadensiegel

485

- Hidrofóbizáló, siloxan-akrilgyanta bázisú impregnáló, a nem festett ásványi- és szilikáttartalmú alapokra. Oldószertartalmú.
- Homlokzatok tisztántartásához, algásodás- és mohásodás elleni védelemhez, átnedvesedések és kivirágzások ellen.
- Alapozó és oldószertartalmú metakrilgyanta bevonatok alá.

Termékleírás

Felhasználási terület:

Hidrofóbizáló, enyhén filmképző impregnáló anyag, nem bevont ásványi és szilikáttartalmú alapoknál. Pl. lakó- és középületeknél, ipari létesítményeknél.

Fontos!

Oldószertartalmú impregnálóanyagot ne használjunk belső terekben, az oldószer kipárolgási veszélye miatt. Ezekben az esetekben a Disboxan 450 Fassadenschutz használata javasolt.

Tulajdonságai:

- Alacsony viszkozitású, mélyen behatoló és víztaszító.
- Megakadályozza a por az algák- és mohák lerakódását a felületen, csökkenti a nedves foltok és a kivirágzások felületi megjelenését.
- Mélyíti a felület színét.

Alapanyag:

Siloxan-akrilgyanta bázis.
Oldószertartalmú.

Kiszerezés:

10 liter-es kanna

Szín:

Transzparens.

Tárolás:

Hűvös és száraz helyen. Eredeti, lezárt edény 12 hónapig eltartható.

Műszaki adatok:

Sűrűség: ca. 0,8 g/cm³
Lobbanáspont: >21 °C

Alkalmas alapok:

Szívóképes, száraz ásványi eredetű szilikát tartalmú alapfelületek, ún. beton, nem szerves vakolatok, klinkertéglák, természetes kőzetek és öntött betonelemek.

A fugákon ill. repedéseken át történő átnedvesedést zárjuk ki.

Feldolgozás

Alapfelület-előkészítés:

Az alapok legyenek stabil, normál szívóképességű, száraz felületek, tapadást gátló anyagoktól és laza részekről mentesek.

Az alapfelület fagyálló kell legyen minden esetben és idegen zárórétegek nem lehetnek rajta. Az átnedvesedési lehetőségeket, mint repedések, fugák, nagy, prózus lyukak stb. minden esetben lezárandóak a bevonat felhordása előtt.

Bekeverés:

A termék feldolgozásra kész állapotú.

Anyagfelhasználás:

Ca. 200-400 ml/m² rétegenként, az alapfelületek függően

Feldolgozási hőmérséklet:

Az anyag, környezeti és alap hőmérséklete 5 °C és 30 °C között legyen.

Száradási idő:

20 °C és 60 % relatív páratartalom mellett. ca. 2 óra.

A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal Disbocolor 499 Verdünner hígítóval.

Biztonsági előírások:

Gyúlékony. Egészségre ártalmas. Tilos a dohányzás. Gyermekek elől elzárandó. Lenyeléskor tüdő-sérüléseket okozhat. Az edényt jól szellőző helyen kell tartani. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba. Lenyelés esetén nem szabad hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét vagy a dobozt meg kell mutatni. Gőzt/ szórt ködöt nem szabad belélegezni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.