

Termékleírás
27.12.2006
(Korábbi dátum -)

Valtti Akvabase, Priming oil - Priming oil

Típus Növényolaj alapú, vízígítású beeresztő alapozó, fakonzerváló.



Alkalmazhatóság A Valtti Akvabase alkalmas kültéri fűrészelt vagy gyalult fafelületek, rönkök, valamint impregnált fafelületek alapozására. Az alapozó száradását követően, a lehető legkorábban végezze el a fedőbevonat felhordását, mert a színtelen alapozóolaj nem védi a fát a nap káros hatásai ellen. A színezett Akvabase hatékonyabb védelmet biztosít. Tilos a felhasználási útmutatótól eltérő felhasználás!

Felhasználási javaslat -

Műszaki adatok



Színskála Színtelen. Természetes fa színre színezhető (337F)

Fedőképesség Fűrészelt, gyalult fa esetén 4-6 m²/l a felület porózusságától függően
Csiszolt fa esetén 8-10 m²/l a felület porózusságától függően

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Felvitel módja Ecsetelés, szórás vagy merítés. Igény szerint hígítsa vízzel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén 1/2 óra elteltével érintésszáraz, 24 óra múlva átfesthető. A felület porózussága és a felhasznált olaj mennyisége nagy mértékben befolyásolja a száradási időt.

Szárazanyag tartalom Kb. 9.6 %

Sűrűség 1.0 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Fagytól védendő. Száraz, jól szellőző helyen tartandó. A rosszul lezárt vagy nem teljes dobozok csak korlátozott ideig tárolhatók.

Termékkód 005_3500

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A festendő felületnek száraznak kell lennie, a felületi hőmérséklet legalább +5°C és a relatív páratartalom legfeljebb 80% legyen.
Előkészítés	Távolítson el a felületről minden szennyeződést, port, vagy más leválló anyagot drótkefével vagy más csiszolóeszkővel. A felület legyen penészmentes és száraz, mert a magas nedvességtartalom nagy mértékben akadályozza az olaj beszívódását a fába. Élő növényekre ártalmas.
Kezelés	Felhasználás előtt és alatt alaposan keverje fel. Ecsettel vagy szivaccsal vigye fel 2 rétegben a felületre. Vigy fel ecsettel, szórással, vagy merítéssel a felület teljes hosszában, mert az esetleges átfedések színeltérést okozhatnak Fordítson különös figyelmet a rostvégekre, az érintkezési pontokra és repedésekre
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után azonnal vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val. (cat A/h) 30g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Nem ártalmas. Veszélyes anyag tartalom:Iodopropynyl butyl carbamate (1.2 w-%) A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Gyermekek kezébe nem kerülhet A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. Megjegyzés! A terméket tartalmazó lecsiszolt anyag, vagy törlőrongy öngyulladásal tüzet okozhat, ezért megsemmisítésig tartsa vízben, kültérben szárítsa, vagy égesse el.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.