

Termékleírás  
01.06.2004  
(Korábbi dátum -)



## Valtti Color (Matt Lazúrfesték) - Semi-transparent wood finish (Félig Áttetsző Fabevonatok)

**Típus** Félig áttetsző lazúr bevonat külső fafelületekre.

**Alkalmazhatóság** Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, rönkházakra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra.

**Felhasználási javaslat** Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, rönkházakra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra. Valtti Color is not suitable for interior treatment of greenhouses.

### Műszaki adatok



Bázis festék EC

Színskála Színek: Semi-Transparent Wood Finishes (Félig Áttetsző Fabevonatok) színekártya szerint. Az árnyalatok egymással keverhetők vagy a színtelen Valtti Color-ral világosabbá tehetők.

A Valtti Color nem alkot összefüggő filmréteget a felületen.

Színekártyák Félig-áttetsző fafesték színekártya

Fényességi fokozat meghatározatlan

Fedőképesség Csiszolt fa esetén rétegenként 8-12, gyalult fa esetén 4-8 m<sup>2</sup>/liter. A mindenkori fedőképességet befolyásolja a felület mintázata, porózussága és a fa nedvességtartalma.

Kanna méretek 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító lakkbenzin 1050

Felvitel módja Ecsettel vagy szórással.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén 4-8 óra múlva érintésszáraz, 24 óra múlva újrafesthető.

Szárazanyag tartalom Kb. 17%, színárnyalattól függően.

Sűrűség Kb. 0.9 kg/l, ISO 2811.

Tárolás Szállítás és tárolás: tűri a hidegben történő szállítást és tárolást. A nem megfelelően lezárt, vagy a sérült kannák rövidebb ideig tárolhatók és felhasználhatók.

Termékkód 290\_0070

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	<p>A felület legyen tiszta, száraz, zsiradéktól, olajtól, viasztól mentes. Az egyenetlen vagy fényes felületeket le kell csiszolni. A fényes felületeket csiszoljuk le, hogy biztosítsuk a lazúr beszívódását. Ha szükséges, teljesen távolítsuk el a régi fakonzerváló réteget.</p> <p>Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80%-os.</p>
Előkészítés	<p>Kezeletlen fafelületek: Távolítsa el a port, az egyéb szennyeződések és a laza, pergő festékrétegeket drótkéfével. A felületen lévő penészt távolítsa el hagyományos penészölő szerrel. Amilyen gyorsan lehet, alapozza a felületet a Valtti Base alapozó olajjal. A környező növényzetet óvja a lecsöpögő Valtti Base-től és Valtti Color-tól.</p> <p>Korábban fakonzerválóval kezelt felületek: A korábban már festett felületről távolítsa el a fellazult festékréteg(ek)et kaparóvassal, vagy drótkéfével. Tisztítsa meg a felületet, az esetleges penészfoltokat távolítsa el hagyományos penészölő szerrel. A felületen maradó fényes festékréteget el kell távolítani, de legalább le kell csiszolni. A környező növényzetet óvja a lecsöpögő Valtti Color-tól.</p>
felületkezelés	<p>Bizonyosodjon meg róla, hogy egy felületegységre elegendő Valtti Color-t vásárolt. Keverje össze az egész mennyiséget egy kannában, hogy elkerülje az esetleges színkülönbségeket. Keverje föl a festéket alaposan a felhordás előtt és időnként a felhordás közben is.</p> <p>Hordja föl a Valtti Color-t egyenletesen egyszerre egy deszka, vagy egy pár deszka egész hosszában, hogy elkerülhesse az átfedéseket. Az első festés alkalmával javasolt ecsettel festeni. Ha szórópisztollyal hordja föl a festéket, javasolt a festést ecsettel befejezni. Használjon a deszkavégeken bőségesen a festékből. Az érdes, durva felületeket két rétegben fesse le, a sima csiszolt felületeket egy-két vékony rétegben. Better protection against UV-light is achieved by applying two coats of tinted Valtti Color. Observe the condition of the finished surface and perform maintenance painting, if necessary, usually at intervals of 3-5 years, depending on weather conditions. Valtti Wood Finish is suppose to absorb in the wood, make sure it does not leave a film on the surface.</p>
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal lakbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	Óvatosan kezelje a felületet, mert az normál körülmények között kb. 4 hét alatt éri el a teljes kikeményedést és tartósságot. Ha tisztításra van szükség, használjon egy puha kefét, vagy egy nedves törlőrongyot.
Karbantartó kezelés	Egy hónap száradási idő eltelte után a szennyeződött felületet tisztítsa a Huoltipesu és víz 1:10 arányú elegyével. Az erősen szennyezett foltokat és felületeket tisztítsa a Huoltipesu és víz 1:1-es arányú keverékével. Öblítse le alaposan a felületet és hagyja megszáradni.
határérték	VOC-tartalom: Határérték: (cat A/f( 700g/l(2010) A Valtti Color VOC-tartalma max. 700g/l.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Ártalmas

Veszélyes anyag tartalom: Nafta (ásványolaj) , hidrogénnel kezelt nehéz frakció >50%, Terpének, terpenoidok 10-25%, Toliifluanid

**KÖRNYEZETVÉDELEM  
ÉS HULLADÉK  
KEZELÉS** A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók. Figyelem! A termékkel átitatott rongyok és gyapot magától meggyulladhatnak, ezért megsemmisítésig vízzel átitatva kültérben kell tárolni, nyílt légtérben kell szárítani, vagy azonnal el kell égetni őket!

**SZÁLLÍTÁS** VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.