

Termékleírás
19.03.2004
(Korábbi dátum -)



Valtti Color Extra (Lazúr Bevonat)

Típus

Fényes, félig áttetsző filmet képező lazúr bevonat külső fafelületekre.

Alkalmazhatóság

A Valtti Color Extra kihangsúlyozza a fa szépségét, míg remek vízlepergető hatást, rugalmasságot, tartósságot biztosít a fának, valamint nagyszerű védelmet nyújt a nedvesség, az UV-sugárzás és a mikróbák növekedése ellen. A Valtti Extrát csakis a használati utasításban leírt célokra használja! Nem javasolt pl. gerendaházak lefestésére.

Felhasználási javaslat

Fafelületek fedésére, ablakokra, ajtókra, kerítésre, tárolókra és kerti bútorokra, elsősorban nyílászárók és díszítőelemek festésére.

Műszaki adatok



Bázis festék

EC

Színskála

A Tikkurila Valtti Color színkártyák szerint. A színtelen Valtti Extra kültérre nem ajánlott.

Színkártyák

Félig-áttetsző fafesték színkártya

Fényességi fokozat

fényes

Fedőképesség

Csiszolt fa esetén 8-12, gyalult fa esetén 4-8m² /liter rétegenként. A mindenkori fedőképességet befolyásolja a fa fajtája, porózussága és nedvesség-tartalma.

Kanna méretek

0.9 l, 2.7 l, 9 l és 18 l

Hígító

lakkbenzin 1050

Felvitel módja

Ecset, szórás (szórás után ajánlott ecsettel áthúzni). Légmentes spray esetén használjon 0,23 – 0,33mm-es szórófejet.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén

4-8 óra múlva érintésszáraz és 24 óra múlva újrafesthető.

Szárazanyag tartalom

Kb. 40 %

Sűrűség

Kb. 0.9 kg/l

Tárolás

Fagytól védendő.

Termékkód

560_0070

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden kezelendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma 20% alatt, a felület és a levegő hőmérséklete legalább 5°C, valamint a levegő páratartalma 80% alatt.
Előkészítés	A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsír-, olaj-, viasz, és felületi szennyeződésmentes. Az egyenetlen vagy pergő felületeket le kell csiszolni. Kezeljük a csomókat Tikkurila Knotting Lacquer-rel. Az új vagy kezeletlen fafelületeket a Valtti Extra használata előtt Valtti Base-zel alapozzuk. A rostvégeknél bőven használjuk a festékből. Élő növényre ártalmas.
Alapozás	A kezeletlen, vagy nem vákuum-impregnált kültéri fafelületeket alapozza Valtti Base alapozó olajjal. Használja az alapozót bőségesen a бүтү részeken.
Kezelés	Alaposan keverjük fel használat előtt, majd hordjuk fel két rétegben ecsettel vagy szórással a teljes felületre a szálirányban haladva. A rostvégeknél bőven használjuk a festékből. A végső szín mélysége függ a fa típusától és a felület eredeti színétől. Minden kezelendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma 20% alatt, a felület és a levegő hőmérséklete legalább 5°C, valamint a levegő páratartalma 80% alatt.
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal 1050-es lakkbenzinnel tisztítandó.
Karbantartási útmutató	Kezelje a felületet óvatosan, ami a teljes kikeményedést és tartósságot normál körülmények között kb. 4 hét alatt éri el. Ha szükséges tisztítani a felületet, tegye azt egy puha kefével, vagy egy nedves törlerönggyel.
Karbantartó kezelés	Egy hónap eltelte után a szennyeződött felületet tisztíthatja a Huoltopesu és víz 1:10 arányú elegyével. A foltokat eltávolítani, vagy a nagyon szennyezett felületeket tisztítani a Huoltopesu és víz 1:1 arányú elegyével lehet. A tisztítás után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.
határérték	(cat A/e) 500g/l(2007)/ 400g/l(2010)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Ártalmas

Veszélyes anyagtartalom: Nafta (hidrogénnel kezelt nehéz frakció) 25-50%,
Tolilfluánid

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A kiürült dobozok újrafelhasználhatóak vagy a helyi rendelkezésektől függően kell megszabadulni tőlük. Figyelem! A termékkel átitatott rongyok és gyapot magától meggyulladhatnak, ezért megsemmisítésig vízzel átitatva kültérben kell tárolni, nyílt légtérben kell szárítani, vagy azonnal el kell égetni őket! 288

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.