

Termékleírás
06.09.2005
(Korábbi dátum -)



Valtti Puuöljy (Faolaj)

Típus Tradicionális faolaj.

Alkalmazhatóság Kültéri fa felületek ápolására alkalmas.
Felhasználási javaslat Kerti bútor, terasz, lépcső, kerítés, korlát.

Műszaki adatok



Bázis festék EC
Színskála Színtelen. Valtti Color Színkártya színeiben színezhető.
Színkártyák Félig-áttetsző fafesték színkártya
Fényességi fokozat meghatározatlan
Fedőképesség Kb. 5 m²/l függően a felület áteresztő képességétől.
A mindenkori kiadósságot befolyásolja a fa fajtája, mintázata, nedvességtartalma.
Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l
Hígító lakkbenzin 1050
Felvitel módja Ecsettel vagy szivaccsal.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Kb. 5 óra múlva érintésszáraz. A második réteget az első réteg száradása után azonnal felhordhatjuk.
időállóság Extrém időjárási hatásoknak kitett felületet évente egyszer kezelni kell.
Szárazanyag tartalom 18%
Sűrűség 0.8 kg/l, ISO 2811.
Tárolás Tűri a hidegben történő tárolást, szállítást. Rosszul lezárt dobozok, valamint a színezett termékek rosszul tűrik a hosszú tárolást.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Festési körülmények** A kezelendő felület legyen száraz, a felület és a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a páratartalom pedig 80% alatt festés és száradás közben. Az újonnan kezelendő keményfa gyakran nedves, ezért festése előtt fél év száradás szükséges.
- Előkészítés** A kezeletlen keményfa esetében legalább 6 hónap száradási idő szükséges a kezelés előtt. Távolítsuk el a szennyeződést és a port a felületről. A már előzőleg kezelt felületet pedig mossuk le penésztávolítóval. A kezelendő felület legyen száraz, mert a nedves fa nem szívja be az olajat és az nehezebben szárad magas páratartalom esetén.
- Kezelés** A Valtti Faolajat használat előtt és közben alaposan keverjük fel. Hordjunk fel 2 réteget ecset vagy szivacs segítségével. Oszlassuk el egyenletes, függőleges ecsetvonásokkal, hogy elkerüljük az átfedéseket. Töröljük le a felesleges olajat. Az olajos kezelés megváltoztatja a fa színét, sötétebb lesz, különösen, ha a fa alapszíne szürkés vagy előzőleg festve volt. Intenzív színhatás vagy UV védelem elérése érdekében a faolajat színezve, két rétegben javasolt felvinni.
- Szerszámok tisztítása** 1050-es jelzőszámú hígítóval vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
- Karbantartási útmutató** Az olajozás után óvatosan kezelje a felületet, mert az olajos felület a végső tartósságot kb. egy hét alatt éri el. Két nap után finoman tisztíthatja a felületet egy puha kefével, vagy nedves törlőronggyal.
- A piszkos felületeket tisztíthatja a Huoltipesu és víz 1:10 arányú elegyével. Távolítsa el a foltokat, vagy a nagyon szennyezett felületeket tisztítsa a Huoltipesu és víz 1:1 arányú elegyével. A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS



Ártalmas

Veszélyes anyag tartalom: Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kezelt nehéz frakció, oldószer nafta könnyű aromás. Kismértékben tűzveszélyes. Ártalmas. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) tüdőkárosodást okozhat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Metil-etil-ketoximot és toliilfluanidot is tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető. Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS

A folyékony anyagot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában a hagyományos szemétygyűjtőtelepre szállíthatók. Megjegyzés! A festéskor használt törlőruha és a csiszoláskor keletkezett por tűzveszélyes, gyúlékony, ezért szemetesbe dobás előtt vízbe kell helyezni, vagy kültérben el kell égetni.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR 3 III

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.