

Termékleírás
06.09.2005
(Korábbi dátum -)

Valtti Puuöljy Akva (Vízhígítású Faolaj)



Típus Növényi olaj alapú, vízhígítású, tradicionális faolaj.

Alkalmazhatóság Kültéri fa felületek ápolására alkalmas. Keményfára, hőkezelt fára és kezeletlen fafelületre is alkalmazható.

Felhasználási javaslat Kerti bútor, terasz, lépcső, kerítés, ajtó.

Műszaki adatok



Bázis festék	EC
Színkártyák	Félig-áttetsző fafesték színkártya
Fényességi fokozat	meghatározatlan
Fedőképesség	Kb. 5-7 m ² /l függően a felület áteresztő képességétől. A mindenkori kiadósságot befolyásolja a fa fajtája, mintázata, nedvességtartalma.
Kanna méretek	0.9 l és 2.7 l
Hígító	Víz
Felvitel módja	Ecsettel vagy szivaccsal.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	23°C-on és 50% páratartalom mellett 1-2 óra múlva érintésszáraz. A második réteget az első réteg száradása után azonnal felhordhatjuk, általában 24 óra elteltével.
időállóság	Évente ellenőrizze a lefestett felületét, és szükség esetén ismételje meg a kezelést.
Szárazanyag tartalom	16 %.
Sűrűség	1.0 kg/l, ISO 2811.
Tárolás	Fagytól védendő. Rosszul lezárt dobozok, valamint a színezett termékek rosszul tűrik a hosszú tárolást. Színezett termékeket egy szezonon belül kell felhasználni.
Termékkód	256_0070

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A kezelendő felület legyen száraz, a felület és a levegő hőmérséklete legalább +5°C, a páratartalom pedig 80 % alatt festés és száradás közben.
Előkészítés	Távolítsuk el a szennyeződést és a port a felületről. A már előzőleg kezelt felületet pedig mossuk le penésztávolítóval. Használja pl. Tikkurila Homeenpoisto vagy Tikkurila Tehopesu termékeket.
Kezelés	A Valtti Faolajat használat előtt és közben alaposan keverjük fel. Hordjunk fel 2 réteget ecset vagy szivacs segítségével. Oszlassuk el egyenletes, függőleges ecsetvonásokkal, hogy elkerüljük az átfedéseket. Töröljük le a felesleges olajat 30 perc után. A második réteget a száradás után azonnal felhordhatjuk. Az olajos kezelés megváltoztatja a fa színét, sötétebb lesz. Intenzív színhatás vagy UV védelem elérése érdekében a faolajat színezve, két rétegben javasolt felvinni.
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal mossuk el az eszközöket szappannal és vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Kobalt sót tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony anyagot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában a hagyományos szemétygyűjtőtelepre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.