

Disbon PU-Aqua Siegel 458

Transzparens, vizes bázisú 2K Poliuretán bevonat, PU és EP bevonatok fedőrétegeként.

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Beltéri EP és PU bevonatok miatt fedőrétege, a Disboxid Stone Color rendszereleme bel-és kültérben, fedőréteg a Disboxid Multicolor rendszerekhez, és az ArteFloor padlóbevonatokhoz.

Szín: Transzparens

Fényességi fok: Matt

Kiszerezés: 4 kg kombi

Feldolgozás

Felhasználás:

Anyagszükséglet:

- sima felületek: ~ 80-120 g/m²

- érdes felületen: 130 g/m² +
4 kg/m² Disbon 947 Slidestop.

A pontos anyagfelhasználást próbafelület készítésével kell megállapítani.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen, eredeti felbontatlan edényben 6 hónap

Bekeverés: Az edzőt az alapmasszára öntjük és lassú fordulatú keverővel intenzíven átkeverjük.

Keverési arány: alapmassza:
edző = 5:1

Feldolgozhatóság:

20 °C-on és 60 % relatív páratartalom esetén: 90 perc.
Magasabb hőmérséklet csökkenti, alacsonyabb hőmérséklet növeli a feldolgozási időt.

Száradási idő:

20 °C és 60 % relatív páratartalom esetén
- 1 nap múlva járható és átdolgozható,
- 3 nap múlva mechanikusan terhelhető,
- 7 nap múlva kikeményedett.

Feldolgozási hőmérséklet:

+ 10 és + 30 C° között a relatív páratartalom max. 80 %.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét