



## Start diszperziós beltéri falfesték

Fehér, jó fedőképességű, gazdaságos felhasználású diszperziós falfesték. Bevonata matt, jó pára- és légáteresztő.

### Alkalmazási terület:

Vakolt, meszelt, vagy elozoleg diszperziós festékekkel festett belső falfelületekre felhordható.

### Választék:

2, 5 és 14 literes műanyag vödörben kapható.

### Felhasználás:

A festendő felületeknek tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A pormentesítés lemosással, vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Poli-Farbe Corso glettgipszet. Új vakolatokon és más eróziószívó felületeken a szívóképesség kiegyenlítésére alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést a Start diszperziós beltéri falfestékekkel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 2-3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő - kb. 2 óra - száradási időt. Nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű festékekkel és +5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a fahőmérsékletet is. A festék színezheto pasztell színre Poli-Farbe színezőpasztával 3% mennyiségben, vagy Inntaler színezőfestékekkel. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 2 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 2 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	szórással, hengerezéssel, ecseteléssel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	első rétegben max. 20% vízzel, második, harmadik rétegben 5-10% vízzel.
Kiadósság :	5-6 m <sup>2</sup> /liter, 2 rétegben

### Összetétel:

kalcium-karbonát, kaolin, műanyag diszperzió, titán-dioxid, víz, festékaditív

### Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

### Szakvélemény:

TÜV SÜD KERMI E-2005/000798-1