



## Boróka fakonzerváló alapozó

Tartós védelem szürkepenész, kék gombásodás, rovarkárosítás ellen.

### Alkalmazási terület:

Kültéri fafelületek - faházak, kerítések, ablakok, ajtók - impregnáló alapozására használható. Az alapozott felületet Boróka fabevonó lazúrral át kell vonni. Beltéri felületekre ne alkalmazzuk.

### Választék:

0,75 és 2,5 literes fémdobozban kapható.

### Felhasználás:

Használat előtt a festéket jól fel kell keverni. A légszáraz fafelületet csiszolni, portalanítani és szükség esetén észterhígítóval gyantamentesíteni kell. Ezután az alapozót a védelemhez szükséges mennyiségben, puha ecsettel, a fa szálirányában hígítás nélkül kell felkenni. Az alapozónak jól be kell szívódnia a fa pórusaiba. A beszívódás mértéke és az alapozó száradása függ a faanyag szerkezetétől és a nedvességtartalmától. 3-4 óra száradási idő után az alapozott felület -csiszolás nélkül -Boróka fabevonó lazúrral átfesthető. A festést 10°C levegő-és felülethőmérséklet alatt ne végezzük. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	áttetsző, színtelen
Száradási idő :	8 óra
Átfesthetőség :	8 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	ecsettel
Javasolt rétegszám :	1 réteg
Hígítás :	nem megengedett
Kiadósság :	6-8 m <sup>2</sup> /liter

### Összetétel:

alkid emulzió, propilén-glikol, butil-glikol, biocid, festékaditív, víz

### Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. Gozeit ne lélegezzük be.

### Szakvélemény:

MERT 0156/F/2000