



Poli-Farbe egykomponensű parkettlakk

Légnedvesség hatására filmet képező lakk. A filmfelület magasfényű, kemény, kopásálló, vízálló.

Alkalmazási terület:

Nagy mechanikai igénybevételnek kitett beltéri fafelületek -parketta, iskolabútorok, egyéb keményfa burkolatok - lakkozására alkalmas.

Választék:

1 és 2,5 literes fémdobozban kapható.

Felhasználás:

A parketta- ill. egyéb fafelületet a szennyeződéstől csiszolással meg kell tisztítani. Portalanítás után a Parkettlakk légszáras felületre felhordható. A még nem lakkozott parkettára eloszór Poli-Farbe nitrolakkot, vagy 5% Univerzális parkettlakk hígítóval meghígított Parkettlakkot alkalmazunk, ezzel megakadályozhatjuk a lakkréteg elsötétedését ill. a lakkozásnál megtakarítás érhető el. A különböző fából készült parketták lakkozásakor fellépo eltéro tapasztalatok miatt a parketta kis felületén lakkozási próbát javasolunk. Az alapozást követően 2-3 óra száradási ido után a lakkozás megkezdhető. Parkettára a Parkettlakkot hígítás nélkül, lakkhengerrel, ecsettel két rétegben hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között -a homérséklettel és a páratartalomtól függően - 6-7 óra száradási idot biztosítsunk. Nagyon szép fényes felület nyerhető, ha az utolsó réteg előtt finom csiszolópapírral a felületet megcsiszoljuk. A parketta felújító lakkozásánál kézi csiszolás és portalanítás után 1-2 réteg lakk felvitele elegendő. Bútor- vagy egyéb fafelületek lakkozásánál 5% Univerzális parkettlakk hígítóval meghígított Parkettlakkal dolgozhatunk. A lakkozást 20-25°C homérséklet és alacsony páratartalom mellett végezzük. A lakkozott felület 1 nap után igénybe vehető, azonban a végső keménységet csak 7 nap után éri el. A dobozból egyszerre annyi lakkot célszerű kivenni, amennyit kb. 5 órán belül fel lehet használni. A kiöntött és fel nem használt lakkot az eredeti edénybe visszaönteni nem szabad, mert ez a lakk teljes mennyiségének a besurusodéséhez, tönkremeneteléhez vezet. A dobozt mindig gondosan, légmentesen zárjuk le, mert a lakk az edényben is térhálósodik, megkeményedik, használhatatlanná válik. Ha az edénybe túl nagy légtér lenne, akkor célszerű kisebb, jól záródó edénybe a lakkot áttölteni. A munkaeszközök a lakkozás után azonnal Univerzális parkettlakk hígítóval megtisztíthatók.

Felületi megjelenés :	magasfényű, egyenletes lakkrét
Száradási idő :	20°C-on: felületi száraz: 1 óra, teljesen száraz: 12 óra, terhelhető: 24 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 6 óra
Tárolás :	5-25°C homérsékleten
Minőségét megőrzi :	24 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	ecsettel, lakkhengerrel
Javasolt rétegszám :	parkettára 2-3 réteg, egyéb fafelületre 2 réteg
Hígítás :	parketta-lakkozásnál nem szükséges, más fafelületek
Anyagszükséglet :	parketta-lakkozásnál nem szükséges, más fafelületek lakkozásánál kb. 5% Univerzális parkettlakk hígí
Kiadósság :	8-10 m ² /liter egy rétegben

Összetétel:

poliuretán-gyanta, oldószer

Biztonsági adatok:

Tuzveszélyességi fokozat: II. Tuz- és robbanásveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: n-butil-acetát kb. 58%, m-tolilidén-diizocianát 0,4%, trifenil-foszfít max. 0,3%

Szabályozási tájékoztatás:

R10 Kevésbé tuzveszélyes,
R20 Belélegezve ártalmas,
R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet),
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat,
R66 Ismételt expozíció a bor kiszáradását vagy megpedezését okozhatja,
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó,
S23 A keletkezo gozt nem szabad belélegezni,
S24 A borrel való érintkezés kerülendo,
S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes-vagyspeciális hulladék gyujtohelyre kell vinni,
S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/ arcvédot kell viselni,
S45 Baleset vagy rosszullett esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell

mutatni,
S51 Csak jól szelloztetett helyen használható Izocianátokat tartalmaz! Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.

Veszély jelzés:
Xn Ártalmas

Szakvélemény:
MERT 0097/F/2000