



Poli-Farbe Corso önterülő aljzatkiegyenlítő

Cement alapú porkeverék beltéri, nedvszívó aljzatok kiegyenlítésére. Könnyen felhordható, jól terül, jól tapad minden szilárd, tiszta, teherbíró és száraz felülethez.

Alkalmazási terület:

Lakó- és középületek általánosan előforduló hideg- és meleg burkolatai alatti nedvszívó aljzatok kiegyenlítésére alkalmazható beltérben, 3-15 mm rétegvastagságban. Legalább C12 szilárdságú alapfelületek - hőérlelt vagy természetes szilárdulású aljzatbeton, cementesztrich -felületeinek kiegyenlítésére alkalmazható. Csak beltéri munkáknál használható. Padlófűtés esetén, valamint meglévő kerámiaburkolatok (nem szívó felületek) kiegyenlítésére nem használható.

Választék:

25 kg-os papírzsákban kapható.

Felhasználás:

A felület elkészítése: A felületet a portól, piszoktól meg kell tisztítani. Az alapfelület szilárd, tiszta, teherbíró és száraz legyen. Az aljzatkiegyenlítő felhordása előtt az alapfelületet Inntaler diszperziós mélyalapozóval elő kell kezelni. Az alapozást követő kb. 30-40 percn belül, de mindenképpen az alapozó teljes megszáradása előtt kell felhordani a bekevert habarcsot (nedves a nedvesre technológia). Az aljzatkiegyenlítő bekeverése: A megfelelő méretű keverőedényben 6,0-1,72 gallon hideg vízhez 25 kg (1 zsák) poranyagot adagolunk keverés közben, folyamatosan, majd csomómentesre elkeverjük (2-3 perc). Mindig akkora keverőedényt használjunk, melyben 1 teljes zsák (25 kg) anyagot el tudunk keverni 6-6,5 liter vízzel. A keverést célszerű lassú fordulatszámú fűrógépbe befogott keverőszárral végezni. A bekevert habarcsot 20 percn belül fel kell használni. A kiegyenlítő massa felhordása: A megkevert aljzatkiegyenlítőt folyamatosan és egyenletesen kell az aljzatra felönteni, majd fogazott rozsdamentes acél vagy műanyag glettvassal a felületen szétteríteni. Az aljzatkiegyenlítőt legalább 3 mm-es rétegvastagságban kell felhordani, maximális ajánlott rétegvastagság 15 mm egy rétegben. A termék gépi felhordásra is alkalmas. Egybefüggő felületen az aljzatkiegyenlítést legalább 25 m²-ként dilatálni kell. A túl gyors száradás káros következményei miatt az aljzatot a napsugárzástól és a huzattól óvni kell. 20°C körüli hőmérsékleten a kiegyenlített felület 24 óra múlva járható, 35 nap múlva burkolattal ellátható. Az aljzatkiegyenlítőt nem szabad más hasonló rendeltetésű termékkel, illetve egyéb anyagokkal összekeverni. Az aljzatkiegyenlítőt csak +10°C -+28°C közötti aljzat- és léghőmérséklet esetén alkalmazzuk. A szerszámokat használat után bo vízzel azonnal le kell mosni.

Vízigény: 6,0-6,5 liter víz 25 kg poranyaghoz

Bekevert aljzatkiegyenlítő felhasználható: 20 percn belül

Felhordás körülményei: +10°C és +28°C között (az alap és a levegő hőmérséklete)

Minőségét megőrzi :	száraz, hűvös helyen tárolva 9 hónapig jól zárt, eredeti csomagolásban
Felhordás :	fogazott kenolappal
Javasolt rétegszám :	3-15 mm
Anyagszükséglet :	kb. 1,6 kg/m ² /mm a ragasztandó felületektől függően

Összetétel:

cement, kvarchomok, pordiszperzió, területét javító adalékanyag

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Cement 25-50%

Szabályozási tájékoztatás:

R36 Szemizgató hatású,
R38 Borizgató hatású,
R43 Borrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet),
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet,
S24 A borrel való érintkezés kerülendő,
S25 Kerülni kell a szembejutást,

S26 Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni,
S37 Megfelelo védokesztyut kell viselni.

Veszély jelzés:
Xi Irritativ

Szakvélemény:
ÉMI A-202/2003