



Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz

Könnyen felhordható, magas fehérségű, gipszbázisú glettelőanyag, mellyel teljesen sima felület hozható létre. Repedés és zsugorodás mentes.

Alkalmazási terület:

Beltéren -vakolt felületek (0-2 mm), Ytong falak és vasbeton felületek (2-5 mm) - felületkiegyenlítésre alkalmas. Kiválóan alkalmazható festés és tapétázás alá, de nem alkalmazható csempeburkolat alá a vékony rétegvastagság miatt.

Választék:

1, 5 és 25 kg-os papírszakban kapható.

Felhasználás:

A felület előkészítése: Az alapfelületről távolítsuk el a laza részeket, az alapfelület szilárd és szennyezédszennyezésmentes legyen. Ezután a felületet enyhén nedvesítsük be vízzel. A gletanyag bekeverése: A keverőedénybe töltsünk tiszta vizet, és ebbe folyamatosan, lassan szórjuk bele a gletanyagot úgy, hogy az csomómentes masszává álljon össze. Keverési arány: nagyobb mélyedések javításához 1 tömegrész vízhez 1,6 tömegrész glettgipsz, illetve gletteléshez 1 tömegrész vízhez 1,3 tömegrész glettgipsz. Az adott célra bekevert glettgipszhez adagolt víz mennyisége függ a felület szívóképességétől, a hőmérséklettől és a páratartalomtól. Az átlagosan 5 perces beszívódási idő után keveroszárral pasztaszerű anyaggá keverjük a masszát. Figyeljünk arra, hogy a kész paszta csomómentes legyen, de kerüljük a túlkeverést, mert az is csökkenti a kötési időt. Az így nyert glettelőanyagot azonnal használjuk, a környezeti hőmérséklettől függően 30-40 percig dolgozhatunk vele. A feldolgozhatósági idő függ a keverési aránytól is, a viszkózusabb, több glettgipszet tartalmazó keverék kötése gyorsabb. Mindig csak annyi anyagot keverjük be, amennyit 30 perc alatt fel tudunk használni, mert a kötésnek indult ill. megszilárdult anyag a továbbiakban nem használható. A kötési idő nem hosszabbítható meg utólagos víz adagolással. A gletmassza felhasználása: A kitöltendő, kiegyenlítendő, glettelendő felületre hordjuk fel az anyagot. A kötés után a felület esetleges egyenetlenségeit csiszoljuk le. Szükség esetén portalanítás, majd mélyalapozás után a felület átfesthető beltéri diszperziós falfestékekkel. Csak +5°C környezeti- és falhőmérséklet felett használható! A szerszámokat használat után bő vízzel azonnal le kell mosni. Vízigény: 1 liter víz 1,3-1,6 kg poranyaghoz, a felülettel függően Glettmassza felhasználható: 30-40 percen belül

Felületi megjelenés :	sima, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 30-40 perc
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten, száraz helyen
Minőségét megőrzi :	6 hónapig bontatlan csomagolásban, 3 hónapig bontott csomagolásban
Felhordás :	rozsdamentes acélsimítóval, szórással
Javasolt rétegszám :	max. 5 mm
Anyagszükséglet :	kb. 1kg/m ² /1mm

Összetétel:

gipsz, adalékanyagok

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Szakvélemény:

ÉMI F-8/1998