



Poli-Farbe Corso glettgipsz extra

Vakolt falak, mennyezetek és gipszkartonlapok felületeinek glettelésére, továbbá Ytong falak és vasbeton felületek akár 10 mm rétegvastagságig történő kiegyenlítésére használható gipszbázisú glettanyag.

Felhordás: rozsdamentes acélsímmel

Vízigeny: 6 dl vízhez 1 kg poranyag

Bedolgozhatóság: kb. 75-90 perc

Javasolt vastagság: 3-10 mm

Kotesi idő: 20°C-on 75-90 perc

Anyagszükséglet: 1kg/m²/1mm

Valasztek: 1,5 és 20 kg-os papírszakban