

Corso szórható glett

Gépi es kézi felhordásra közvetlenül alkalmas, vastag rétegben is felhordható, könnyen simítható. A száraz felület egyenletes, fehér, csiszolható, festhető, tapétázható. Beltéri falfelületek egyenetlenségeinek megszüntetésére max. 4 mm vastagságban. Elsősorban professzionális felhasználásra ajánlott.

- Felhordás: szóró berendezés (Wagner 3000) vagy glettvas
- Hígítás: max. 2-3% vízzel, szükség esetén
- Kiadósság: 0,5-0,7 m²/kg/1 mm, a felület egyenetlenségétől függően
- Száradási idő: felületi száradás: 0,5 óra, 2 mm-es rétegvastagságban
átszáradás: kb. 24 óra, 4 mm-es rétegvastagságban
- Csiszolható: 20°C-on 4 óra után, 2 mm-es rétegvastagságban
- Simítható: 20°C-on fél óra után, szükség esetén
- Rétegszám: 1-2 réteg, max. 4 mm-es rétegvastagságban