



Poli-Farbe lábazati vakolat

Gyárilag előkevert, színes ásványi őrlemény alapú vakolat, diszperziós kötőanyaggal. Könnyen feldolgozható, dekoratív, tartós bevonatot biztosít. Kül-és beltérben egyaránt alkalmazható.

Alkalmazási terület:

Cement, beton, muko, eternit, lábazati hoszigetelo rendszer és alapvakolattal ellátott felületek bevonására. Az alap minden esetben legyen ép, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes. A kerítéslábazatokat, támfalakat a föld felőli oldalon vízszigeteléssel kell ellátni. Elégtelen falszigetelés esetén a vakolat eredményesen nem használható!

Választék:

Kerek-hegy, Írott-ko, Som-teto, Koris-hegy, Or-ko, Sas-ko, Gergely-hegy, Három-ko, Istállós-ko, Király-ko 15 kg-os muanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

A jobb tapadás érdekében az elokészített felületeket Inntaler diszperziós mélyalapozóval kell bevonni festoecset vagy teddy-henger segítségével. A termékek felhordása feltételezi az alapvető építőipari kivitelezési ismereteket. Keveroszárral, alacsony fordulatszámon történő alapos átkeverés után rozsdamentes acélsimítóval kell felkenni kb. 2-2,5 mm vastagságban, majd rövid várakozás után elsimítani. A simítási folyamat után az eloszor tejszerűen megjelenő felület bizonyos idő után letisztul. A vakolat bedolgozása +6°C feletti alaphőmérsékleten ajánlott, felhordás után 5-6 napig fagytól, csapóesetől, nedvességtől védeni kell. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületekre ne hordjuk fel! Az élek, sarkok képzésénél az alapvakolatba elhelyezett élvédők használata ajánlott. A szerszámok az anyag megkötése előtt vízzel tisztíthatók. FONTOS! A különböző gyártásból származó anyagok között enyhe színeltérés lehetséges, ezért az egybefüggő felületeken mindig azonos gyártási idopontú anyagot használjunk!

Felületi megjelenés :	matt, rusztikus, színes
Száradási idő :	20°C-on: kb. 24 óra Huvös, párás, ködös, esős időben a bevonat teljes megszilárdulása több napot is
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	bontatlan csomagolásban 6 hónapig
Felhordás :	rozsdamentes acélsimítóval
Hígítás :	nem szükséges
Anyagszükséglet :	Sima felület esetén kb. 4 kg/m ²
Kiadósság :	3,7 m ² /vödör

Összetétel:

muanyag diszperzió, márvány őrlemény, víz, festékadditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést, a szembe jutást. Gozeit ne lélegezzük be. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

ÉME: A-8/1997