



Inntaler színes homlokzat falfesték

Különleges minőségű, kiváló időjárásállóságú, rendkívül kiadós, színtartó termék. Bevonata tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

Alkalmazási terület:

Épülethomlokzatok, egyéb kül- és beltéri vakolt-, beton- és gipszfelületek festésére alkalmas.

Választék:

19-féle divatos szín, három színmélységben, szingaranciával!

Felhasználás:

A festendő felületeknek tisztának, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Corso külső glettanyagot. Új felületek festésénél, valamint a megfelelően kijavított, glettelte régi felületek megerosítésére, és a szívóképeség kiegyenlítésére alkalmazzunk InnTaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést az InnTaler homlokzat diszperziós falfestékkel a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 2-3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsunk megfelelő - kb. 4 óra - száradási időt. A festék kiadósságát nagy mértékben befolyásolja a felület minősége. Festeni +5°C és +30°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esoben illetve erosen párás idoben kerüljük a festék felhordását. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :

Száradási idő :

Átfesthetőség :

Tárolás :

Minőségét megőrzi :

Felhordás :

Javasolt rétegszám :

Hígítás :

Kiadósság :

matt,

20°C-on: 4 óra

20°C-on: 4 óra

5-25°C hőmérsékleten

Fagyveszélyes!

24 hónapig

szórással,

hengerezéssel,

ecseteléssel

2-3 réteg

max. 5% vízzel

1,5-2 m²/liter, 2

rétegben, a felület

minőségétől függően

Összetétel:

muanyagdiszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékaditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést, a szembe jutást. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

