



Inntaler diszperziós mélyalapozó

A különböző felületek szívóképességét kiegyenlíti. A régi, porózus vakolatokat és krétásodó felületeket megerősíti és szilárdítja, a fedőréteg jó tapadását biztosítja. Színes diszperziós falfestékek felhordása előtt alkalmazva megakadályozza a foltosodást. A fal természetes szellőzését nem gátolja. Vízzel hígítható termék.

Alkalmazási terület:

A mélyalapozó kül- és beltéri vakolt, beton-, gipsz-, gipszkarton- és glettel felületeken alkalmazható.

Választék:

1 literes muanyag flakokban, 5, 10 és 20 literes muanyag kannában kapható.

Felhasználás:

Régi vakolatoknál a felületről a laza, leváló rétegeket mechanikai úton el kell távolítani, az esetleges hibákat javítsuk ki. A mélyalapozó használata előtt a felület portalanítani kell. Impregnálás előtt kis területen végezzünk próbaalapozást a felület szívóképességének a megállapítására. A terméket az alapfelület szívóképességétől függően lehet hígítani 50-100% vízzel. A mélyalapozónak a felület pórusaiba teljesen be kell szívódnia, a megszáradt felületnek mattnak kell lennie. A mélyalapozó ne képezzen a felületen fényes réteget, mert ez a túladagolásnak a jele. A mélyalapozást ecseteléssel kell végezni, minél tökéletesebben bedörzsölni a pórusokba. A fedőfesték felhordása előtt a megfelelő száradási időt - kb. 12 óra - biztosítani kell. A mélyalapozást kültéren ne alkalmazzuk esős időben, a levegő és a felület hőmérséklete +5°C fölött legyen. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő :	20°C-on: 12 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 12 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	ecsettel
Hígítás :	50-100% vízzel
Kiadósság :	8-13 m ² /liter a felület szívóképességétől függően

Összetétel:

muanyag diszperzió, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. Gozeit ne lélegezzük be. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

MERTCONTROL 04720/96