



Inntaler szilikát mélyalapozó

Szilikát falfestékek vízzel hígítható alapozója, a falfelületek szívóhatásának kiegyenlítésére, csökkentésére, régi vakolatok, krétásodó festékrétegek megerősítésére, a fedőfesték tapadásának javítására. A fal természetes szellőzését nem gátolja.

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri hagyományos vakolatok, betonfelületek alapozására szolgál.

Választék:

5, 10 és 20 literes muanyag kannában kapható.

Felhasználás:

A kezelendo felületről a laza, leváló rétegeket mechanikai úton el kell távolítani, az esetleges hibákat javítsuk ki. A mélyalapozó használata előtt a felületet portalanítani kell. Impregnálás előtt kis területen végezzünk próbaalapozást a felület szívóképességének a megállapítására. A mélyalapozóhoz keverjünk 5% Inntaler szilikát homlokzat vagy beltéri festéket, szükség esetén hígítsuk vízzel max. 20%-ban és így végezzük a próbaalapozást ill. a festést. A mélyalapozónak a felület pórusaiba teljesen be kell szívódnia, a megszáradt felületnek mattnak kell lennie. A mélyalapozó ne képezzen a felületen fényes réteget, mert ez a túladagolásnak a jele. A mélyalapozást ecseteléssel kell végezni, minél tökéletesebben bedörzsölni a pórusokba. Törekedjünk az egyenletes felhordásra, melynek eléréséhez a mélyalapozóba kevert szilikátfestékből adódó színkifejlődés nyújt segítséget. A fedőfesték felhordása előtt a megfelelő kötési időt - min. 12 óra - biztosítani kell. A mélyalapozást kültéren ne alkalmazzuk esős időben, vagy magas páratartalomnál, a levegő és a festendő felület hőmérséklete +5°C fölött legyen. A termék erosen lúgos kémhatású, a festésre nem kerülő, mázolt, üveg- és egyéb felületeket a maró hatás ellen letakarással védeni kell. Az elcsöppent festéket azonnal bo vízzel le kell mosni. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő :	min. 12 óra
Átfesthetőség :	kb. 12 óra
Tárolás :	+5°C fölött Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	ecsettel
Hígítás :	5% Inntaler szilikátfestékkel és szükség esetén max. 20% vízzel
Anyagszükséglet :	80-120 ml/m ² , a felület szívóképességétől függően

Összetétel:

kálium-szilikát, muanyag diszperzió, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tuzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Erosen lúgos kémhatású termék, borre vagy szembe kerülve maró hatású lehet. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Megfelelo védokesztyut és védoszemüveget kell viselni. Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag borre kerül, bo vízzel azonnal le kell mosni. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellozést.

Szakvélemény:

MERTCONTROL 04720/96