



Platinum Aqua magassfényű zománcfesték

Vízrel hígítható, kiváló minőségű, magassfényű zománcfesték. Könnyen ecsetelhető, jó fedőképességű. Bevonata kiváló időjárásállóságú, tartós, nem sárgul, könnyen tisztítható.

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri fa- és fémszerkezetek és beltéri falfelületek átvonó festésére alkalmazható. Puha- és keményfa felületek, fémek és falak festésénél megfelelő alapozás, felületelőkészítés szükséges. Javasolt az időjárásnak fokozottan kitett falfelületek, ajtók, ablakok, kerítések, lambériák, csövek, korlátok esocsatornák festésére. Új és régi alkid bázisú bevonatok felújító festésére is alkalmas.

Választék:

fehér 0,75 literes fémdobozban kapható.

Felhasználás:

A festéket használat előtt gondosan fel kell keverni. A festendő felületnek száraznak, tisztának, portól, olajtól, illetve egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A korábban már festett felületet csiszolás, portalanítás és a hibák kijavítása után festhetjük. A felhordott rétegek között a felület minőségének függvényében finom csiszolás ajánlott. Javasolt rétegekialakítás:

Falfelületek kültéren:
fakonzerváló alapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua töltoalapozó 1-2 réteg Platinum Aqua zománcfesték

Falfelületek beltéren:
1-2 réteg Cellkolor Aqua töltoalapozó, 1-2 réteg Platinum Aqua zománcfesték

Fémfelületek:
1-2 réteg Cellkolor Aqua korróziógátló alapozó, 2-3 réteg Platinum Aqua zománcfesték

Falfelületek beltéren:
Inntaler diszperziós mélyalapozó, Platinum finomglett szükség esetén, 2 réteg Platinum Aqua zománcfesték A festést 10°C alatt és 25°C felett ne végezzük. A használt eszközök a festés után közvetlenül vízzel elmoshatók. A termék kültéri használatra javasolt univerzális színezopasztával legfeljebb 1% mennyiségben pasztellszínekre színezheto.

Felületi megjelenés :	magassfényű, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 24 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 24 óra
Tárolás :	5-25°C-on Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	bontatlan csomagolásban 24 hónapig
Felhordás :	ecsettel, szórással, lakkhengerrel
Hígítás :	vízzel legfeljebb 5%-ban a felhordás módjától függően, illetve a száradási idő növelés céljából.
Kiadósság :	8-10 m ² /liter rétegenként

Összetétel:

Poliuretán diszperzió, titándioxid, víz, festékaditívek

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. Beltéri alkalmazásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.