



Cellkolor magasfényű zománccfesték

Tartós védelmet biztosít, jó fedőképességű, magasfényű és kemény bevonatot képez.

Alkalmazási terület:

Alkalmos kül- és beltéri fa- és fémfelületek átvonó festésére és korábban festett felületek felújítására. Használható továbbá megfelelően impregnált falfelületek festésére, mosható lábazatok kialakítására is.

Választék:

fehér, szürke, fekete, világosbarna, barna, világoszöld, zöld, világoskék, kék, sárga, okker, piros, 0,75 és 0,25 literes fémdobozban kapható.

Felhasználás:

A légszáras új fafelületet - szükség esetén csiszolás és portalanítás után - kültéren favédőszerrel kell kezelni, amely egyben a pórustömítést is biztosítja. Beltéren a fát elegendő csak félolajjal vagy lenolajkencével beereszteni. Az új falfelületet először félolajjal vagy lenolajkencével impregnálni, majd szükség esetén tapaszolni kell. A bevonandó festetlen fémfelületet drótkéfézéssel, szükség esetén kézi- illetve gépi csiszolással rozsdátlanítjuk, majd portalanítjuk, zsírtalanítjuk. Ezután a fémfelületre először Policolor korróziógátló alapozót kell felhordani, 1-2 rétegben. A fentiek szerint kialakított felületekre kell felfesteni a fa- és falfelület alapozására illetve fémfelületre közbenső réteggént, 1-2 rétegben a Policolor alapozót, a terméknel leírtak szerint. A megfelelően alapozott száraz, csiszolt és portalanított felületekre ecseteléssel vagy hengerezéssel hordják fel a Cellkolor magasfényű zománccfestéket 1-2 rétegben. Használat előtt a festék felületéről az esetleg kialakult borréteget el kell távolítani és a festéket jól fel kell keverni.

Felújító festés:

A régi, hibátlan bevonatot meg kell csiszolni, majd portalanítani és zsírtalanítani kell. A régi, hibás felületekről a laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani és a hibahelyeket a fent leírt, megfelelő rétegrend szerint ki kell javítani. Ezután történhet meg a Cellkolor magasfényű zománccfesték felhordása 1-2 rétegben. Munkavégzés után a szerszámokat lakkbenzin hígítóval lehet megtisztítani. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	magasfényű, színes
Száradási idő :	20°C-on: porszáras: 3-4 óra, száraz: max. 24 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 15-20 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten
Minőségét megőrzi :	24 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám :	1-2 réteg
Hígítás :	nem szükséges
Kiadósság :	12-15 m ² /liter egy rétegben, a felülettől függően

Összetétel:

alkidgyanta, pigment, lakkbenzin, festékaditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Lakkbenzin 33-43 m/m%

Szabályozási tájékoztatás:

R10 Kevésbé tűzveszélyes,
R38 Borizgató hatású,
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat,
R67 Gozók álmoságot vagy szédülést okozhatnak.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet,
S23 A keletkező gozt/permetet nem szabad belélegezni.
S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást,
S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy

speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni,
S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/arcvédot kell viselni,
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak
meg kell mutatni,
S51 Csak jól szelloztetett helyen használható.

Veszély jelzés:

Xi Irritatív, N Környezeti veszély

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000139-1