



## ECO magassfényű zománccfesték

Szupergazdaságos, jól terülő, magassfényű zománccfesték. Tartós, kemény bevonatot képez fa- és fémfelületeken.

### Alkalmazási terület:

Alkalmos kül-és beltéren, alapozott fa-és fémszerkezetek átvonó festésére, korábban festett felületek felújítására, továbbá beeresztett beltéri falfelületek festésére. Használható mosható lábazatok kialakítására is.

### Választék:

fehér, barna 1 literes fémdobozban kapható.

### Felhasználás:

A légszárász új fafelületet - szükség esetén csiszolás és portalanítás után - kültéren favédőszerrel kell kezelni, amely egyben a pórustömítést is biztosítja. Beltéren a fát elegendő csak félolajjal vagy lenolajkencével beereszteni. Az új falfelületet először félolajjal vagy lenolajkencével impregnálni kell, ezután szükség esetén tapaszolni kell. A bevonandó festetlen fémfelületet drótkéfézéssel, szükség esetén kézi- illetve gépi csiszolással rozsdátlanítjuk, majd portalanítjuk, zsírtalanítjuk. Ezután a fémfelületre először Policolor korróziógátló alapozót kell felhordani, 1-2 rétegben. A fentiek szerint kialakított felületekre kell felhordani a fa- és falfelület alapozására illetve fémfelületre közbenso réteggként, 1-2 rétegben a Policolor alapozót, a terméknl leírtak szerint. A megfelelően alapozott száraz, csiszolt és portalanított felületekre ecseteléssel vagy hengerezéssel hordják fel a Eco magassfényű zománccfestéket 1-2 rétegben. Használat előtt a festék felületéről az esetleg kialakult borréteget el kell távolítani és a festéket jól fel kell keverni.

#### Felújító festés:

A régi, hibátlan bevonatot meg kell csiszolni, majd portalanítani és zsírtalanítani kell. A régi, hibás felületekről a laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani és a hibahelyeket a fent leírt, megfelelő rétegrend szerint ki kell javítani. Ezután következik az Eco magassfényű zománccfesték felhordása 1-2 rétegben. Munkavégzés után a szerszámokat lakkbenzin hígítóval lehet megtisztítani. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	magassfényű, fehér, barna
Száradási idő :	20°C-on: porszárász: 3-4 óra, száraz: max. 24 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 24 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten
Minőségét megőrzi :	24 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	ecsettel, hengerrel
Javasolt rétegszám :	1-2 réteg
Hígítás :	nem szükséges
Kiadósság :	8-10 m <sup>2</sup> /liter egy rétegben, a felülettől függően

### Összetétel:

alkidgyanta, pigment, lakkbenzin, festékadditív

### Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Lakkbenzin 38-46 m/m%

### Szabályozási tájékoztatás:

R10 Kevésbé tűzveszélyes,  
R38 Borizgató hatású,  
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat,  
R67 Gőzök álmoosságot vagy szédülést okozhatnak,  
S2 Gyermek kezébe nem kerülhet,  
S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni,  
S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást,  
S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy

speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni,  
S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/arcvédot kell viselni,  
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak  
meg kell mutatni,  
S51 Csak jól szelloztetett helyen használható.

**Veszély jelzés:**

Xi Irritatív, N Környezeti veszély

**Szakvélemény:**

METROCONTROL 0068/2004