

## Cellkolor korróziógátló alapozó



A fémfelületeken megfelelő átvonó festék alkalmazásával tartós védelmet biztosít. Gyorsan szárad, könnyen ecsetelhető. Kül- és beltéri acélfelületek, horgany-, alumínium felületek korróziógátló alapozására.

<b>Száradási idő</b>	8 óra 20°C-on
<b>Átfesthetőség</b>	6-8 óra 20°C-on
<b>Tárolás</b>	Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, a csomagolást szorosan lezárva, élelmiszerektől és gyújtóforrástól távol
<b>Minőségét megőrzi</b>	24 hónapig bontatlan csomagolásban
<b>Felhordás</b>	ecsettel, hengerrel
<b>Javasolt rétegszám</b>	1-2 réteg
<b>Hígítás</b>	nem szükséges
<b>Kiadósság</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter egy rétegben, a felület minőségének függvényében



### Tulajdonságok

Új, még festetlen fémfelületre ajánlott bevonatrendszer: Beltérre: 1. Cellkolor korróziógátló alapozó 1 réteg, 2. Cellkolor töltőalapozó igény szerint, 3. Cellkolor selyemfényű, vagy Cellkolor magasfényű zománcfesték 1-2 réteg. Kültérre: 1. Cellkolor korróziógátló alapozó 2 réteg, 2. Cellkolor töltő-alapozó 1-2 réteg, 3. Cellkolor selyemfényű, vagy Cellkolor magasfényű zománcfesték 1-2 réteg.

### Alkalmazási terület

Kül- és beltéri acélfelületek és egyéb fémfelületek (horgany, alumínium) korróziógátló alapozó festésére alkalmazható.

### **Felhasználás**

Felhasználás előtt a festék felületéről az esetleg kialakult bőrréteget el kell távolítani és a festéket jól fel kell keverni. A festendő felületnek a festék fogadására alkalmasnak, por-, olaj-, korróziómentesnek, száraznak kell lennie. Felújító festéseknél a laza, nem hordképes bevonatot el kell távolítani, és a sérült részt csiszolással rozsdamentesíteni kell. A folyékony rozsdamaró készítmények használatát nem javasoljuk, mert a visszamaradó savnyomok csökkenthetik a festék élettartamát. A felhordás ecsettel és hengerrel végezhető. A Cellkolor korróziógátló alapozót 1-2 rétegben célszerű alkalmazni, a rétegek között kb. 8 óra száradási idő biztosításával. Az alapozó önmagában nem nyújt tartós védelmet, át kell festeni. A korróziógátlóval bevont vas-, acélszerkezetek a száradás után hegeszthetők. Az alapozóval festett száraz, csiszolt és portalanított felületekre Cellkolor töltőalapozó, és/vagy Cellkolor selyemfényű, Cellkolor magasfényű, Eco magasfényű zománcfestéket javaslunk típuson-ként 1-2 rétegben. A munkavégzés után a szerszámok lakkbenzin hígítóval megtisztíthatók. A használat után a festéket gondosan le kell zárni. A doboz rövid idejű fejreállításával a maradék festék tárolhatósága kedvezőbben alakul.

### **Összetétel**

alkidgyanta, lakkbenzin, pigment, cink-foszfát, cink-oxid, adalékok

### **Biztonsági adatok**

Szenzibilizáló anyagot (2-butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

### **Veszélyességi osztály**

"B" Tűz-és robbanásveszélyes

### **Szakvélemény**

Szakvélemény szám: E-2008/000364-1

EU limit value for this product (A/i): 500 g/l (2010). This product contains max. 500 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.