



Cellkolor Aqua Töltőalapozó

Gyorsan szárad, könnyen ecsetelhető és csiszolható.

Alkalmazási terület:

Megfelelően előkészített kül- és beltéri falfelületek alapozó festésére és fémfelületek közbenso festésére alkalmas.

Választék:

fehér 1 literes fémdobozban kapható.

Felhasználás:

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A felület száraz, tiszta, por-, olaj-, ill. egyéb szennyeződéstől mentes legyen. Korábban már festett felületet csiszolás, portalanítás és a hibahelyek kijavítása után festhetjük. A Cellkolor Aqua töltőalapozót 1-2 rétegben alkalmazzuk kb. 4 óra száradási idő közbeiktatásával. A felhordott rétegek között finom csiszolás ajánlott.

Javasolt rétegekialakítás:

Falfelületek kültéren:

fakonzerváló alapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua töltőalapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua zománccfesték vagy Platinum Aqua zománccfesték

Falfelületek beltéren:

1-2 réteg Cellkolor Aqua töltőalapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua zománccfesték vagy Platinum Aqua zománccfesték A Cellkolor Aqua töltőalapozó használata keményfa alapon feltétlenül szükséges, mert alapozás nélkül a fedozománc réteg az alapfelületből áthatoló színező anyagok miatt foltosodhat.

Fémfelületek:

1-2 réteg Cellkolor Aqua korróziógátló alapozó, 1-2 réteg Cellkolor Aqua töltőalapozó, 2 réteg Cellkolor Aqua zománccfesték vagy Platinum Aqua zománccfesték Munkavégzés után közvetlenül a szerszámokat vízzel lehet megtisztítani. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :

matt, fehér

Száradási idő :

20°C-on: 12 óra

Átfesthetőség :

20°C-on: 4 óra

Tárolás :

5-25°C hőmérsékleten

Minőségét megőrzi :

bontatlan csomagolásban 24 hónapig

Felhordás :

ecsettel, hengerrel

Javasolt rétegszám :

1-2 réteg

Hígítás :

Vízzel, max 5% -ban, a felhordás módjától függően.

Kiadósság :

6-8 m²/liter egy rétegben, a felülettől függően

Összetétel:

alkidemuulzió, pigment, kalcium-karbonát, víz, festékaditív

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. Beltéri alkalmazásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

MERTCONTROL 0298/0003/2003