

Alapozó festék

Általános termékleírás

Termékleírás	Kül-, és beltéri fehér alapozó fedőfesték. Magas növényi olaj tartalmának köszönhetően ápolóhatása van, jól tapad, és következő lakkréteghez megfelelő alapot biztosít. Nem húzza fel a szálakat és jó telíti a felületet.
Felhasználási terület	Bel- és kültéri fa és fém felületek fedőalapozására és előfestésére. Más alapok, különösen a tölgy, gesztenye valamint különböző trópusi fák járulékos anyagaik miatt elszíneződést okozhatnak vagy erősen lassítják a száradás folyamatát. Az ilyen alapokon előzetes próbafestést kell végezni.
Összetétel	Kötőanyag: lenolaj párlat, tungfaolaj, ricinusolaj, modifikált kolofónium Oldószer: víz Pigmentek és töltőanyagok: titándioxid (hígsvav visszanyerési eljárással), lithopone (fehéragyag) Segédanyagok: növényi bázisú emulgeátor, ólom-és báriummentes szárítóadalék, metilcellulóz, stabilizátor
Szín	fehér
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.
Kiszerezés	0,375 l. 0,75 l. 2,5 l.
Veszélyesség	Nincs veszélyességi jelölés.
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 1,5 g/ml
Viszkozitás	ca. 110 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
Gyulladáspon	Nincs mivel 200 °C felett van.
Felhasználás	75-85 ml/m ² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.
Száradási idő	20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-6 h múlva porszáraz, újrafesthető kb. 1 nap múlva. Végleges keménységét néhány hét alatt éri el.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Fa, faanyagok, fém.
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmmentesnek kell lennie, fémfelületeknek rozsdamentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Ecsettel vagy hengerrel, szórással csak próba után !
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.
Előkezelés	A gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel ledörzsölni. Megvégni míg a felület kiszárad. Gyantatáskákat kiszűrni vagy kiégetni. Optimális felület eléréséhez a fát biopin alapozóval (vizesbázisú) előkezelni. Hagyjuk száradni. Kis lyukakat, repedéseket tömíteni. Száradás után csiszolni. Fémrészeket rozsdátlanítani és rozsdavédővel előkezelni.
Köztes kezelés	Egyszer vékonyan alapozó festékkel alapozni.
Befejező kezelés	biopin színes fedőlakkal.

Alapozó festék

Felújítás	A régi, jól tapadó természetes gyanta lakkréteget letisztítani és átcsiszolni. Egyéb ismeretlen eredetű régi rétegeket lecsiszolni és próbát végezni. 1-2 réteg biopin beltéri lakkot felvinni. Kopott és lepergő rétegeket teljesen eltávolítani és eljárni mint új festés esetében. Akrillakkok vagy ismeretlen felület esetében próbát végezni.
Szerszámtisztítás	Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel kiöblíteni. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot vízbe állítani.
Biztonsági intézkedések	Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az alapozófestékekkel szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját ki kell üríteni és a csiszolatport kültérben kell elhelyezni, tárolni, hogy nehogyan lángot kapjon.
Hulladékkezelés	A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.