

# B

## RAGASZTÓHABARCS

### Vékonyágas, emelt minőségű beltéri burkolatragasztó

#### JELLEMZŐI

- emelt minőség
- cementkötésű
- porózus lapokat ragaszt
- megbízható

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Porózus, nagy vízfelvételű, anyagában színezett- valamint mázas lapok ragasztására alkalmas – belső térben, nedvszívó (beton és vakolt) felületeken, átlagos igénybevétel esetén. Kőporcelán (gres) lapok ragasztásához, padlófűtéses aljzathoz valamint kültéri burkolatok készítéséhez a Cimsec F, Cimsec TOP vagy a Cimsec FM flexibilis burkolatragasztót kell alkalmazni.

#### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó nedvszívó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak- valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. A régebbi festékmарadványokat is el kell távolítani a felületről a szívóképesség biztosítása érdekében. Az erősen nedvszívó felületeket célszerű a ragasztás megkezdése előtt a Cimsec Tapadóhíddal (Haftbrücke) előkezelni. Szükség esetén a falfelületek egyenetlenségeit a Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítőhabarccsal (Ausgleichsmörtel Schnell), míg az aljzat egyenetlenségeit – alapozás után – a megfelelő Cimsec aljzatkiegyenlítővel javasoljuk megszüntetni.

#### FELHORDÁS

Egy zsák (25 kg) Cimsec B ragasztóhabarcs tartalmát 6,0–6,5 liter hideg, tiszta vízbe öntjük és elektromos kézi keverőgéppel (max. 600 fordulat/perc) csomómentesre keverjük. 10 percig állni hagyjuk, majd ismételtelen alaposan átkeverjük. A ragasztót a fogazott glettvas sima felével egyenletesen hordjuk fel a felületre, majd a fogazott résszel – 45 fokos szögben tartva azt – képezzünk ragasztóbordákat. Ezt követően a lapokat a habarcságyba

fektetjük és megfelelő erő alkalmazásával belepréseljük, hogy a ragasztóbordák jól szétnyomódjanak. A megfelelő feltapadásról az első néhány lap visszahúzásával célszerű meggyőződni. A burkolólapokat 20 percen belül kell a kikent ragasztóba nyomni, mielőtt még a bőrösödés megkezdődne.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

#### MŰSZAKI ADATOK

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Összetétel:           | hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot valamint egyéb adalékanyagokat tartalmaz             |
| Sűrűség:              | 1300 kg/m <sup>3</sup>   |
| Keverési arány:       | 6,0–6,5 liter víz 25 kg burkolatragasztóhoz  |
| Anyagszükséglet:      | kb. 1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm (3–6 kg/m <sup>2</sup> , a fogazott glettvas típusától és a felülettől függően) |
| Bedolgozhatósági idő: | min. 1 óra   |
| Felhasználható:       | +5°C – +30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)  |
| Nyitott idő:          | kb. 20 perc (bőrösödés kezdete)  |
| Fugázható:            | 48 óra múlva   |
| Tapadószilárdság:     | min. 0,6 N/mm <sup>2</sup> – 28 napos korban   |

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.



## KISZERELÉS

25 kg papírzsákban.

## TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladék gyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Cimsec B ragasztóhabarcs csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A Cimsec B burkolatragasztó megfelel a MSZ EN 12004 szabvány szerinti C1 kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400  
Fax.: (82) 464-409

## GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.  
Építési Kemikáliák Gyára  
H-7570 Barcs, Verbina u. 11  
Tel.: (82) 464-400

