

FM

EXTRA FLEXIBILIS RAGASZTÓHABARCS

Vékonyágas, extra flexibilis burkolatragasztó

JELLEMZŐI

- redkívvül rugalmas, időjárásálló
- ipari burkolatok készítéséhez, extrém igénybevételre
- csempét ragaszt csempére
- terasz és hűtőház burkolásához ideális

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Anyagában színezett és mázas burkoló lapok-, hasított kőlapok-, nagyméretű ipari lapok-, valamint kőporcelán (greslap) ragasztására alkalmas – szívó- és nem szívó felületre egyaránt (beton, cement- és gipszesztrich, farostlemez, gipszkarton, cement- vagy műanyagbázisú kenhető vízszigeteléssel védett felület, valamint meglévő kerámia burkolat és jól tapadó festékbevonat). Kifejezetten előnyös fűtött padló, hűtőház, erkély, terasz, kerti medence és gépkocsi behajtó burkolásához. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Gipszkarton lapok burkolása előtt a felületet – a hígítatlan – Cimsec Gipszalapozóval alapozzuk le (száradási idő 2–3 óra). Erősen nedvszívó, cementes felület esetén javasolt a Cimsec Tapadóhíd (Haftbrücke) alkalmazása. Az alapfelület egyenetlenségeit falak esetén a Cimsec Gyorskötésű kiegyenlítő habarccsal (Ausgleichsmörtel Schnell), padló esetén a megfelelő Cimsec aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg – az alapozást követően. Gipszesztrich burkolásakor – a Cimsec Gipszalapozó alkalmazása előtt – a felületet le kell csiszolni, amíg az adalékszemcsék láthatóvá nem válnak. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben kb. 24 óra. Régi és az aljzathoz jól tapadó kerámia burkolatra történő ragasztáskor a fogadó felületet nem kell lealapozni, csak tökéletesen megtisztítani.

FELHORDÁS

A Cimsec FM flexibilis burkolatragasztót hideg, tiszta vízhez öntve kell összekeverni. 25 kg ragasztóhoz 6,5–7,0 liter keverővíz szükséges. 10 perc pihentetés után, az így kapott masszát ismételtlen keverjük át. Az alapfelületre fogazott glettvassal egyenletesen hordjuk fel a ragasztót. A burkolólapokat – megfelelő erő alkalmazásával – 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni. A lezáró síneket azonnal tisztítsuk meg. Kültéri alkalmazásnál és nagyméretű lapok esetében az alapfelületen kívül javasolt a lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás a teljes felületen – légzárványok nélkül – megtörténjen.

FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és egyéb adalékanyagokat tartalmaz
Sűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
Keverési arány:	6,5–7,0 liter víz 25 kg burkolatragasztóhoz
Bedolgozhatósági idő:	kb. 4 óra
Felhasználható:	+5°C – +30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)
Nyitott idő:	kb. 30 perc (bőrösödés kezdete)
Fugázható:	24 óra múlva

Tapadószilárdság:	min. 1,3 N/mm ² – 28 napos korban
Megcsúszás:	< 0,2 mm (MSZ EN 1308 szabvány szerint)
Hőállóság:	-30°C – + 70°C
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm (3–6 kg/m ² , a fogazott glettvastól és a felülettől függően).

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

A Cimsec FM burkolatragasztó megfelel a MSZ EN 12004 szabvány szerinti C2TE kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-000
Fax.: (82) 464-409

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
H-7570 Barcs, Verbina u. 11.
Tel.: (82) 464-400

KISZERELÉS

25 kg papírszakban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírszakot csak akkor tegyük a papírhulladék gyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezzük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Cimsec FM ragasztóhabarcs csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

