

# Palma Parafa Univerzális

## Parafalapok vízszintes és függőleges felületekre való ragasztására

### JELLEMZŐK


- ▶ **Rendkívül nagy szilárdságú**
- ▶ **Pasztaszerű: rendkívül könnyen és kényelmesen feldolgozható**
- ▶ **Nedvességre teljesen érzéketlen**
- ▶ **Oldószereket nem tartalmaz**
- ▶ **Nedvességálló**

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Palma Parafa Univerzális disperziós kontaktragasztó alkalmas természetes parafa, többrétegű parafa, felületbevonattal ellátott parafa burkolóanyagok, szőnyeg és PVC burkolóanyagok ragasztására, valamint gumi és PVC profillécek, PVC lépcsőél-profilok és gumi burkolóanyagok ragasztására, nedvszívó és kevésbé nedvszívó alapfelületekre.

### ALKALMAZÁS

Az alapfelületeknek teljesen száraznak, tisztának, repedésektől mentesnek kell lenniük. A felület egyenetlenségeit padlókiegyenlítő masszával szüntesse meg. Az aszfalt-esztrich és az egyéb, nem nedvszívó tulajdonságú, ásványi jellegű alapfelületeket legalább 2 mm vastagon kenje be aljzatkiegyenlítő masszával. A ragasztáshoz a ragasztóanyagot megfelelő eszközzel, (fogazott kenőlappal, hengerrel, ecsettel) kell felhordani mindkét ragasztandó felületre, majd addig kell száradni hagyni, míg a ragasztófilm átlátszóvá válik. Azután a ragasztandó anyagokat össze kell illeszteni és dörzsöléssel jól egymásra kell nyomni. A teljesen megszáradt ragasztófilm már nem ragadós, ezért járható.



Fogközmélység: 1,65 mm  
 Fogközszélesség: 1,80 mm  
 Fogtetőszélesség: 1,20 mm

A ragasztóanyagot szokás szerint közvetlenül az anyag fektetése előtt kell az alapfelületre felvinni. A száradási idő betartása után a burkolatot bele kell simítani és hengerléssel jól rá kell nyomni az aljzatra. Feszültségnek kitett ragasztások esetén kb. 20 perc elteltével szükség lehet újbóli dörzsölésre. 24 óránál hosszabb idő eltelte után a Palma Parafa Univerzális parafaragasztó forró levegőt fúvó pisztollyal reaktiválható.

A ragasztóanyag száradási ideje kb. 1 óra, ez azonban erősen függ a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától. A nyitott idő (száradási idő levegőn) 30 perc és 3 óra közé esik.

### FONTOS TUDNIVALÓK

**A munkaeszközök tisztítása:** A munkaeszközöket használat után forró vagy hideg vízzel azonnal le kell tisztítani. A rászáradt vagy kikeményedett ragasztóanyag többnyire csak megfelelő oldószerekkel (például benzinnel) vagy mechanikus módon távolítható el.

A burkolóanyagok gyártóinak fektetési előírásait feltétlenül be kell tartani.

A parafa lapok akklimatizálási ideje legalább 24 óra, temperált (18-24°C hőmérsékletű) fektetési helyiségben legyezőszerűen szétrakott állapotban, ahol legfeljebb 4-5 darab lap lehet egymásra téve.

**Ártalmatlanítás:** A kikeményedett termékmaradékok = háztartási hulladék / háztartási hulladékhoz hasonló ipari hulladék. A nem kikeményedett termékmaradékokat különleges hulladékként kell ártalmatlanítani. A csomagolóedényeket csak teljesen kiürítve lehet újrahasznosítani.

## MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség (fajsúly):	Kb. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
Szín:	Krémszínű, a megszáradt ragasztófilm átlátszó
Felhordási hőmérséklet:	+15°C alatti hőmérsékleten és 80%-nál nagyobb páratartalom esetén nem szabad feldolgozni
Hígítás:	A Palma Parafa Univerzális fokozott hatású parafaragasztó felhasználásra kész és hígítás nélkül felhordható. Hideg vízzel azonban hígítható, ha esetleg besűrűsödne a termék.
Felhasználás:	A felhasználandó mennyiség függ a felhordás módjától, mindkét oldalra történő felhordás esetén 200-300 g/m <sup>2</sup> .
Kiadósság:	Az 1 kg-os doboz kb. 4-5 m <sup>2</sup> , az 5 kg-os vödör kb. 20-25 m <sup>2</sup> felület ragasztására elegendő
Kötési idő:	A ragasztások azonnal terhelhetők. Végző szilárdságát csak kb. 72 óra elteltével nyeri el a ragasztás. A burkolatot 24 órával a ragasztás után lehet hegeszteni.
Nyitott idő levegőn:	Az átlátszóság beálltáig még kb. 30 perc és 3 óra közötti idő telik el.
Tárolás:	A ragasztóanyagot fagymentes helyen kell tárolni
Védelmi intézkedések:	Nem szükségesek
Hőállóság:	70°C-ig
Vízállóság:	Nedvességálló
Eltarthatóság:	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23 °C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

## KISZERELÉS

Csomagolás:	1 kg-os műanyag doboz, 5 kg-os műanyag vödör
Gyűjtőcsomagolás:	12 db 1 kg-os műanyag doboz, 1 db 5 kg-os műanyag vödör

## ÖSSZETÉTEL

Speciális, vizes alapú diszperzió, ragasztó hatást fokozó, egészségre veszélytelen adalékokkal. Kültéri és tartósan vizes környezetben való felhasználásra alkalmatlan. Padlófűtéshez készített esztrich burkolatra történő ragasztáshoz alkalmas.

**Származási hely:** Magyarország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.