

# Palma Nút és Csap

## Készparketta, laminált padló és faforgácslap nút- és csapragasztására

### JELLEMZŐK

- ▶ Kész- és laminált parkettákhoz is
- ▶ Padlófűtés esetén is alkalmazható
- ▶ Oldószermentes, szagtalan
- ▶ Rövid ideig tartó vizes hatásoknak ellenáll (D3-as vízállóság)
- ▶ Rendkívül kiadós
- ▶ Gyorsan köt
- ▶ Jó kezdeti tapadás
- ▶ Nagyon jó végső szilárdság
- ▶ Egyszerű felhasználás

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Diszperziós parkettaragasztó készparketta, laminált padló és faforgácslap nút- és csapragasztására. D3-as vízállóságú.

### ALKALMAZÁS

Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány előírásainak (legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú). A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap) legyenek tiszták, por- és zsírintesek. A kupakot a megfelelő méretűre vágjuk és a ragasztót egyenletesen a nútba juttatjuk. A parkettaszálakat gondosan illesztjük és óvatosan összeütögetjük.

75%-nál magasabb páratartalom, valamint 15°C alatti padlót hőmérséklet esetén ne végezzünk parkettafektetést.

### FONTOS TUDNIVALÓK

Az összeragasztott felületeknél kitüremkedett ragasztót vizes ronggyal azonnal le kell törölni. A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók. A megbontott flakont légmentesen zárjuk le. Csatornába engedni nem szabad! A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

### MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Fehér
Állaga:	Magas viszkozitású
pH-érték:	4,0
Sűrűség:	1,1 kg/l
Kiadósság:	9-25 g/fuga-folyóméter, max. 90 folyóméter/750 g, 20-25 m <sup>2</sup> laminált padló ragasztásához elegendő/750 g
Szellőzési idő:	Nincs
Nyitott idő:	15 perc – hőmérséklettől és páratartalomtól függően
Kötési idő és ragasztás utáni terhelhetőség:	Legalább 24 óra
Kötés utáni hőállóság:	Max. 50°C, padlófűtés esetén is alkalmazható
Hőállósága szállításnál, tárolásnál:	0-50 °C – fagytól óvni kell!
Vízállóság:	Vízálló (D3 – EN 204 szabvány szerint)
Gyulladáspont:	Nincs
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835 • Fax: (06-27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543

Internet: [www.ragasztas.hu](http://www.ragasztas.hu)

Kötelező jelölések szállításnál:	Nincs
Tárolás:	+5°C felett, száraz, hűvös helyen
Eltarthatóság	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23°C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

## KISZERELÉS

Csomagolás: 750 g

Gyűjtőcsomagolás: 12 db/karton

## ÖSSZETÉTEL

Polivinil-acetát alapú diszperziós ragasztó.

**Származási hely:** Magyarország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.