

Palma Parketta

Nyers, lakkozatlan parketták ragasztására

JELLEMZŐK

- ▶ **Szerves oldószert nem tartalmaz**
- ▶ **A leragasztott parketta térfogatváltozását rugalmasan követi**
- ▶ **Jól tapad**
- ▶ **Nagy kezdeti és végső ragasztási szilárdság**
- ▶ **Padlófűtés esetén is alkalmazható**
- ▶ **Nagyon jó végső szilárdság**
- ▶ **A lépéshang-szigetelő alátétre is használható**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vizes diszperziós ragasztóanyag mozaik-, 22 mm-es csaphornyos és 10 mm-es lamellaparketta ragasztására – nedvszívó aljzatra, valamint faforgácslapra. A nedvességre érzékeny fa- és parketta fajták, mint pl. az egyrétegű hevea és eukaliptusz készparketta, vagy a nagyméretű lamellaparketta (250 mm x 50 mm x 10 mm felett) – különösen ha bükkből, juharból vagy kőrisből készült – ragasztása esetén kérjen tanácsot szakembertől.

ALKALMAZÁS

Az aljzatnak a DIN 18356 szabvány szerint tisztának, tartósan száraznak, simának, repedéstől, valamint tapadásgátló anyagoktól mentesnek, megfelelő húzó- és nyomószilárdságúnak kell lennie.

A nedvszívó aljzat egyenetlenségeit – Ceresit Padlopon alapozóval történt alapozás után a Ceresit Padlopon vagy Ceresit Padlopon Ultra aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg. A nem nedvszívó aljzatot (kőpadló, kerámia járólapp stb.) Ceresit Padlopon Tunoprén előkenővel alapozzuk le, vigyük fel rá a Ceresit Padlopon Ultra aljzatkiegyenlítőt. A kiegyenlített aljzat burkolhatóságára vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni! A ragasztás előtti kellősítést feltétlenül végezzük el a hígított Ceresit Padlopon alapozóval. A ragasztót használat előtt alaposan keverjük fel, majd B3 fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Csak annyi ragasztót terítsünk el egyszerre, amekkora felületet 10-15 percen belül le tudunk burkolni. A parkettát kis csúsztatással helyezzük a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaikparketta esetében a parketta felületének ütögetésével biztosítható a ragasztóba történő beágyazódás. A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a ragasztó bőrösödése előtt rakjuk le.

	Fogközmélység:	3,40 mm		Fogközmélység:	5,00 mm
	Fogközszélesség:	3,60 mm		Fogközszélesség:	6,00 mm
	Fogtetőszélesség:	3,40 mm		Fogtetőszélesség:	4,00 mm

A fal mellett megfelelő dilatációs rést kell hagyni. A csiszolást legkorábban 5 nap múlva lehet megkezdeni, amikor a végleges kötési szilárdság kialakul. Lakkozni csak a ragasztó teljes száradása után szabad. A ragasztómaradványokat száradás előtt vízzel, száradás után csak mechanikusan lehet eltávolítani.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hőmérséklete nem éri el a +15°C-ot, a szobahőmérséklet pedig a +18°C-ot, parkettázási munka nem végezhető.

Ha hosszabb tárolás következtében a terméken hártya képződne, akkor azt felhasználás előtt el kell távolítani! A

**HENKEL MINŐSÉGGEL**

ragasztómaradványt nem szabad a szennyvízhálózatba engedni! A friss ragasztófoltok vízzel eltávolíthatók, a szerszámok vízzel tisztíthatók. A fagytól óvni kell!

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Világosszürke
Szárazanyag-tartalom:	64 +/- 3%
Viszkozitás:	60-65 Pas (Brookfield RVT 7/20)
Nyírótapadási szilárdság 72 óra múlva:	Min. 1,5 Mpa
pH-érték:	Kb. 7
Sűrűség:	Kb. 1,4 kg/l
Kiadósság:	700 – 1000 g/m ² (B3 kenőlappal)
Szellőzési idő:	Nincs
Nyitott idő:	10-15 perc
Járhatóság:	Legkorábban 24 óra múlva
Felületkezelés:	5-10 nap múlva
Tárolás:	+5°C felett, száraz és hűvös helyen
Kötés utáni hőállóság:	Max. +50°C, padlófűtés esetén is használható
Eltarthatóság:	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)

A fenti időintervallumok „normál klímára” (23°C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

KISZERELÉS

Csomagolás: 1 kg-os műanyag doboz, 5 kg-os műanyag vödör, 10 kg-os műanyag vödör.

Gyűjtőcsomagolás: 12 db 1 kg-os műanyag doboz, 1 db 5 kg-os műanyag vödör, 1 db 10 kg-os műanyag vödör.

ÖSSZETÉTEL

Szerves és szervetlen – ragasztást javító – adalékot tartalmazó, poli(vinil-acetát)-polimer bázisú, vizes diszperziós ragasztóanyag.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835 • Fax: (06-27) 317-087
 Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
 Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543
 Internet: www.ragasztas.hu