

Palma Parkettafugázó

Minden parkettafajtához

JELLEMZŐK

- ▶ **Nedvességálló**
- ▶ **Véd a szennyeződés és kártevők ellen**
- ▶ **Résekhez és szegélyekhez**
- ▶ **Minden parkettatípushoz**
- ▶ **Oldószermentes**
- ▶ **Csiszolható**
- ▶ **Átkemethető (viaszokkal)**
- ▶ **Rugalmas**
- ▶ **Tölgy és bükk színben kapható**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Palma Parkettafugázó egy speciális tömítőanyag, amely faanyagokhoz, parkettához, laminált padlóhoz, fa falburkolatokhoz valamint alacsony tágulású faszerkezetekhez egyaránt felhasználható.

Palma Parkettafugázó megakadályozza, hogy víz, szennyeződés, ill. kártevők jussanak a résekbe és szegélyekbe. A Palma Parkettafugázót felületkezelés előtt és után egyaránt lehet használni valamint parketta javítására is kiváló.

ALKALMAZÁS

A felület előkészítése: A hézagfelületeknek tisztáknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük. 10 mm-nél nagyobb hézagmélység esetén megfelelő háttérkitöltő anyagot (styropor) kell használni.

Alkalmazás: Vágjuk fel a kartust a csavarmentet fölött, csavarjuk rá a szórófejet, majd vágjuk azt megfelelő méretre. Ezután a kartust helyezzük a kinyomópisztolyba, és az anyagot egyenletesen fecskendezzük a résbe. Mivel felhígított termékéről van szó, ügyelni kell a zsugorodásra, vagyis a hézagot nem szabad csak a hézag szintjéig megtölteni, hanem a hézagtömítő masszának ki kell emelkednie a hézagból. A hézagtömítő masszát vízzel megnedvesített hézagoló spatulával le kell simítani.

Az átkeményedési idő letelte után, leghamarabb 24 óra elteltével lehet a hézagot megcsiszolni. A csiszolásnál ügyelni kell arra, hogy nagyon gyenge nyomást gyakoroljunk az anyagra.

Általános tanácsok: Parketta és laminált padló (nüttal és csappal) vízálló ragasztásához a Palma Nút és Csapragasztót, míg teljes felületű ragasztáshoz a Palma Parketta ragasztót ajánljuk.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tisztítás: A munkaeszközök használat után vízzel azonnal lemoshatók.

Eltarthatóság és tárolás: Hűvös és száraz helyen történő tárolás (ne legyen a hőmérséklet +5°C alatt) esetén a Palma Parkettafugázó a gyártástól számított 12 hónapig is feldolgozható. Friss, feldolgozatlan állapotban, valamint a kikeményedési időszakban a Palma Parkettafugázó fagyra érzékeny.

MŰSZAKI ADATOK

Hőállóság:	kb. -20°C és +80°C között
Feldolgozási hőmérséklet:	+5°C és +40°C között
Bőrösödési idő:	kb. 50 perc
5 mm-enkénti átkeményedési idő:	kb. 3 nap
Maximálisan megengedett összes alakváltozás:	kb. 15%
Térfogat-zsugorodás:	kb. -5%
Maximális hézagszélesség:	20 mm
Sűrűség (fajsúly):	kb. 1,4 g/ml
Felhasználás: pl. méretezés:	10x10 mm-re: 100 ml/folyóméter, 3 méter/kartus 10x15 mm-re: 150 ml/folyóméter, 2 méter/kartus

KISZERELÉS

Csomagolás: 3 10 ml műanyag kartus

Gyűjtőcsomagolás: 12 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Akrilát diszperzió

Származási hely:

Olaszország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.