

# Pattex Repair Extreme

## Rugalmas, sokoldalú ragasztó

### JELLEMZŐK

- ▶ **Rugalmas és átlátszó ragasztás**
- ▶ **Vízálló, szagtalan**
- ▶ **Ellenáll a rázkódásnak, esőnek, fagynak és nagy melegnek**
- ▶ **A ragasztás -50°C és +120°C között hőálló**
- ▶ **Oldószermentes**
- ▶ **Függőleges felületen is használható**
- ▶ **Kül- és beltéren egyaránt használható**

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Repair Extreme egy rugalmas, sokoldalúan felhasználható ragasztó, mely ellenáll rázkódásnak, csavarásnak, esőnek, fagynak és nagy melegnek egyaránt.

A Pattex Repair Extreme ideális minden anyag (fa, fém, kerámia, bőr, papír, műanyag, réz, üveg, stb., kivéve PE, PP és teflon) ragasztására és javítására. Például: gumimatrac; bicikli belső gumi; cipő; használható vastag textilhez (pl. farmer), stb.

#### Ragasztható anyagok:

- Fém – rozsdamentes acél, alumínium, réz, acél
- Műanyag – nylon, acryl, PVC, ABS, polikarbonát
- Gumi – természetes, szintetikus, szilikon
- Szervetlen anyagok – beton, csempe, természetes kő, üveg, porcelán
- Természetes anyagok – fa, furnérlemez, bőr, textil, papírkarton

### ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületeknek tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lenniük.

#### Kétfajta ragasztási mód:

##### 1. Egyoldalas ragasztás:

A Pattex Repair Extreme használható nagyon vékony rétegben felhordva biztosítva ezzel az átlátszó ragasztást. Nyomja össze a ragasztó felvitele után a ragasztandó felületeket és rögzítse min. 2 óráig. A ragasztás az első 5 percen belül még igazítható. A ragasztó a végső kötési szilárdságot 48 óra után éri el.

Használhatja a terméket vastag rétegben felhordva is, amellyel kitölthet kisebb réseket és biztosíthatja a ragasztott réteg rugalmasságát.

##### 2. Kontaktragasztás (Erősebb kezdeti tapadás):

Hordjon fel mindkét ragasztandó felületre vékony rétegben ragasztót. Hagyja száradni 5–10 percig. Határozottan nyomja össze a felületeket. Az erős kezdeti tapadás miatt a ragasztás igazítására nincs mód. Nehéz tárgyak ragasztása esetén javasolt a ragasztószalaggal történő rögzítés az első két órában. A ragasztó a végső kötési szilárdságot 48 óra után éri el.

### FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás és szállítás száraz és hűvös helyen +10°C és +40°C között.

A felületek megtisztításához használjon alkohollal átitatott ruhát.

Használat után azonnal tegye vissza a kupakot!

Gyermekektől tartsa távol!

N-(3-(Trimetoxiszilil)propil)etiléndiamin-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Csak jól szellőztetett helyiségben használja. Ne használja nyílt láng közelében. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal távolítsa el és mossa meg alaposan szappanos vízzel.

**Felhasználható:** a gyártás dátumától számított 12 hónapon belül.

## MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Tejfehéren átlátszó
Szag:	Szagtalan
Sűrűség:	1,04 - 1,08 g/m <sup>3</sup>
Száradási idő:	8 perc
Végleges kötősszilárdság:	48 óra után
Nyúlás:	430 %
Keménység:	29

## KISZERELÉS

<b>Csomagolás:</b>	8 g-os tubus bliszterezve
<b>Gyűjtőcsomagolás:</b>	12 db / karton

## ÖSSZETÉTEL

Szilil-módosított prepolimer.

**Származási hely:** Németország

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.