

Sikacryl®-S



Egykomponensű rugalmas, akril bázisú hézagtömítő anyag

Termékleírás:	A Sikacryl-S egy felhasználásra kész akril bázisú hézagtömítő anyag, általános építőipari felhasználásra.
Felhasználási terület:	<p>A Sikacryl-S egy ideális megoldás rugalmas bel- és kültéri hézagok tömítéséhez, fugaképzéshez különféle alapfelületeken, mint pl. kerámia, fa, kő, beton és habarcs felületeken.</p> <ul style="list-style-type: none">• ajtó és ablakkeretek tömítéséhez,• fém szerkezetek tömítéséhez,• szaniter elemek fugázásához, lezárásához,• ajtó és ablakkeretek üvegtömítéséhez,• kő anyagú szerkezetek tömítéséhez,• repedések lezárásához,
Alkalmazási előnyök:	<p>A Sikacryl-S egyszerűen és könnyen használható tömítőanyag a következő tulajdonságokkal.</p> <ul style="list-style-type: none">• optimális rugalmasság,• felhasználásra kész, kinyomó pisztollyal bedolgozható,• gyors száradás, kikeményedés,• kiváló tapadás cementbázisú alapfelületekhez,• függőleges felületen is jól használható, állékony,

Műszaki adatok:

Alapanyag	egykomponensű, akril bázisú tömítőanyag
Szín, állag	betonszürke, fehér
Sűrűség	1,5 kg/liter színárnyalattól függően
Bedolgozási hőmérséklet	+5°C és +30°C között
Alkalmazási hőmérséklet	-40°C és +80°C között
Felületi bőrképződés	15 perc, klímától függően
Kikeményedési gyorsaság	+20°C / 50% relatív légnedvesség – kb. 2 mm / 24 óra
Megengedhető teljes összenyomódás, tágulás	10 %
Vegyszerállóság	Tartósan ellenáll az általános tisztítószerek kémiai igénybevételének.
Kiszerezés	310 ml-es kartusban – 12 kartus / karton
Eltarthatóság, tárolás	Eredeti, sértetlen csomagolásban, hűvös, száraz helyen +5°C és +30°C között tárolva a gyártástól számított 12 hónapig.

Bedolgozás:

Alapfelületek előkészítése	Az alapfelület legyen portól és szennyeződésektől mentes, tiszta és száraz. Az alapfelületről az olajos, zsíros szennyeződések el kell távolítani.
Fugák előkészítése	<p>A megfelelő jó minőségű, esztétikus munkához javasolt a fugaszéleket papír ragasztószalaggal leragasztani, a felületen lehetséges kenődések elkerülésére. Fugaképzések esetén, elsősorban szélesebb fugák esetében használjon polietilén háttérkitöltő profilt. A profil átmérőjét mindig válassza 20-25% nagyobbra fugaszélességnél, a jó pozicionálás érdekében.</p> <p>10 mm-nél kisebb fugaszélesség esetén a fugamélység a fugaszélességgel egyezzen meg.</p> <p>10 mm-nél nagyobb fugaszélesség esetén a fugamélység legyen a fugaszélesség 2/3-ad része, fele.</p>
Bedolgozás	<p>A Sikacryl-S tömítőanyagot kartusos kiszerezés esetén kartus-kinyomó pisztollyal, kell bedolgozni. Fugák esetében a bedolgozás után ki kell alakítani a homorú fugaalakot. A kartus csúcsot a bedolgozáshoz vágjuk le a megfelelő keresztmetszetenél, és 45°-ban metszük be háromszög alakban.</p> <p>Használat után zárjuk le ragasztószalaggal, hogy meggátoljuk az anyag kartusba történő kikeményedését.</p>

Munkaeszközök tisztítása	Nem kikeményedett állapotban puha ronggyal, papírtörővel tisztítható, kikeményedett állapotban az anyag kizárólag mechanikus úton távolítható el.
Fontos tanácsok	<ul style="list-style-type: none"> • ne alkalmazzuk folyamatos, közvetlen vízfolyásnak kitett helyeken, • padló fugák készítéséhez ne alkalmazza, • nem alkalmazható olajos vagy oldószerrel kezelt alapfelületeken, bitumen vagy gumi felületeken, • használjuk jól szellőztethető terekben, tömítés és ragasztás esetén ne zárjuk le a felületet, mert ezzel gátolhatjuk, lassíthatjuk a kikeményedés ütemét,
Biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • A Sikacryl-S alkalmazása esetén használjunk védőszemüveget és védőkesztyűt. Bőrrel érintkezve irritációt okozhat. • Szembe kerülve kevés vízzel mossuk ki és haladéktalanul forduljunk orvoshoz, • Szellőztessünk felhasználás közben és a kikeményedés alatt.
Ártalmatlanítás	Kikeményedett állapotban az építési hulladékkal együtt kezelhető.

Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok (legjobb tudomásunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordásra, bedolgozásra, felhasználásra vonatkozik.

Sika Hungária Kft.

1117. Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Tel.: 06-1-371-2020

Fax: 06-1-371-2022

e-mail: info@hu.sika.com

