

Műszaki Adatlap
Kiadás dátuma 02/2005
Verziószám: 02
Sika® Primer-3

Sika® Primer-3

Alapozó fugázóanyagokhoz

Termékleírás:	A Sika Primer-3 egykomponensű, epoxi-poliuretángyanta kötőanyagú alapozó.
Felhasználási terület:	Porózus alapfelületek előkezelésére a Sikaflex poliuretángyanta kötőanyagú hézagkitöltő anyagok bedolgozása előtt.
Termékelőnyök:	<ul style="list-style-type: none">■ Könnyen ecsetelhető■ Jól fedí a tapadófelületet■ Mattnedves alapfelületre is feldolgozható
Megjelenés:	Átlátszó, kissé sárgás
Szállítás:	10 literes, 1 literes és 250 ml-es kiszerelés
Eltarthatóság:	Felbontatlan csomagolásban 9 hónapig eltartható.



Műszaki adatok:

Sűrűség:	kb. 0,9 kg/dm ³
Viszkozitás:	10-15 mPas
Lobbanáspont:	< 21 °C
Felhasználás:	A felhasználási mennyiség az alapfelület porozításától függ. Betonon kb. 150 ml/m ² . 1 liter Sika Primer-3 kb. 60 monoporciónál elegendő.
Kilevegőztetési idő:	Hézagkitöltő anyagok előtt: legalább 30 perc maximum 6 óra Sikalastic-801/-801 SL +20 °C-on: legalább 2 óra maximum 24 óra hűvösebb esetben: legalább 4 óra maximum 24 óra

Feldolgozási tudnivalók:

Alapfelület:	A felület legyen szilárd, olaj- és zsírintes valamint kellően teherbíró. A laza részeket, port és bevonatokat el kell távolítani. Az alapfelület maradék nedvességtartalma maximum 8% lehet.
Feldolgozás:	A Sika Primer-3-at egyenletesen és vékonyan ecsettel vagy hengerrel dolgozhatjuk fel. Az alapozó egy tapadóhidat képez a szilárd, teherbíró alapfelület és a tömítőanyag vagy a bevonat között. Sem tisztítószerként, sem mint szilárdítószert nem alkalmazható laza (pl. homokolódó) alapfelületre.
Figyelem:	A Sikalastic-801 vagy Sikalastic-801 SL anyagok feldolgozása előtt kérjük, nézze át a megfelelő Műszaki Adatlapokat.
Biztonsági előírások:	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

