

Sika® Aktivator

Oldószeres, tapadást javító anyag

Termékleírás A Sika® Aktivator különböző Sikaflex® ragasztókkal ragasztásra kerülő alapfelületek, speciálisan a különböző járműüveg ragasztások ragasztási felületének előkezeléséhez kifejlesztett tisztítófolyadék. A Sika® Aktivator az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer szerint gyártják.

Alkalmazási terület A Sika® Aktivator alkalmas üvegen, kerámiaszegélyes üvegen, lakkokon, elvágtatott ragasztófelületen, poliuretán bevonatos szegélyen a ragasztási alapfelületek előkészítésére.

A csomagolást a felhasználást követően azonnal erősen zárjuk vissza.

A terméket csak tapasztalt felhasználó alkalmazza. A tapadás és az anyag feldolgozhatósága csak abban az esetben garantálható, amennyiben az eredeti anyagból egy előzetes kísérletet végzünk az adott feltételek szerint.

Termékadatok

Szállítás

Szín Színtelen, víztiszta. (CQP¹ 001-1)
¹ CQP = Corporate Quality Procedure (Vállalati Minőségügyi Eljárás)

Kiszerezés 30 ml, 250 ml, 1 l és 5 l
Sika® Aktivator Pad: 1,1 ml

Tárolás

Tárolási körülmények / eltarthatóság Felbontatlan eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva a gyártási dátumtól számított 12 hónapig eltartható.

Műszaki adatok

Kémiai jellemzés Oldószer tartalmú tapadást javító anyag.

Sűrűség *Kikeményedés előtt:*
~ 0,71 kg/dm³ (CQP 006-4)

Viszkozitás ~ 2 mPas (+23 °C/50% rel. páratartalom) (CQP 029-3 / ISO 3219)

Lobbanáspont -4 °C (CQP 007-1 / ISO 13736)

Feldolgozási feltételek / korlátozások

Feldolgozási hőmérséklet +5 °C – +35 °C
Az ideális feldolgozási hőmérséklet +15-25 °C.

Kiszellőzési idő 15 °C alatti hőmérsékleten: > 30 perc
15 °C feletti hőmérsékleten: > 10 perc
Maximum: 2 óra
(körülményektől és a hőmérséklettől függően)

Alkalmazási tudnivalók

Anyagfelhasználás Kb. 40 ml/m²

Alkalmazási eljárás / eszközök A Sika® Aktivatort kendővel / papírral vigyük fel a felületre.

Feldolgozás A tapadási felületeket a Sika® Aktivatorral egy tiszta kendővel vagy nedvszívó papírral töröljük át. Figyelem: a Sika® Aktivatort vékonyan, egy munkamenetben kell felvinni. A felesleget tiszta kendővel vagy nedvszívó papírral töröljük le. Huzamosabb ideig tartó légnedvesség hatására a Sika® Aktivator bezavarosodik, ettől kezdve tapadát javító anyagként nem használható. Felbontást követően a Sika® Aktivatort egy hónapon belül fel kell használni.

További tudnivalók A Sika® Aktivator oldószert tartalmaz. Érzékeny és frissen lakkozott felületen homályosodást okozhat. Végezzünk előzetes kísérletet!

Feldolgozás közben elcseppenő, valamint a határoló felületekre kerülő anyagot egy tiszta és száraz kendővel tudjuk feltörölni.

Ne használjuk porózus alapfelületekre.

A kilevegőztetési idő be nem tartása a ragasztó/tömítő anyag kikeményedését gátolhatja.

Adott esetben a határoló porózus felületeket felhasználáskor fedjük le.

A Sika® Aktivator anyagot ne használjuk tisztító-, vagy simítóanyagként, sem a kikeményedett Sika® poliuretán termékek eltávolítására.

Kocsonyásodott, szétvált vagy zavaros Aktivatort nem szabad használni.

Mérési értékek

Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

A megmaradt anyagot a helyi előírások szerint kell eltávolítani. A teljesen kikeményedett anyag a hatósági előírások szerint hulladékként eltávolítható.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik az adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjünk a vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint



Sika® Aktivator