

Sika® Aktivator

Műszaki adatok

Vegyi bázis	Oldószertartalmú tapadásjavító
Szín	Színtelen
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Kb. 0,71 kg/l
Viszkozitás ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	Kb. 2 mPa·s
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Felhordási hőmérséklet	5 - 35°C
Felhordási mód	Felhordás-letörlés pamut darabbal, papírtörővel
Felhasználás	Kb. 40 ml/m ²
Kiszellőzési idő ³	15°C alatt 30 perc 15°C felett 10 perc maximum 2 óra
Tárolás	Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
Raktározhatóság	12 hónap

¹ CQP = Corporate Quality Procedures² 23°C / 50% r.h.³ Speciális alkalmazásoknál ettől eltérhet

Általános meghatározás

A Sika® Aktivator tapadásjavító aktiváló anyag. Speciálisan különböző Sika poliuretán ragasztókkal történő járműüveg ragasztáshoz, az ott előforduló ragasztási felületek előkészítéséhez kifejlesztett tisztítófolyadék.

A Sika® Aktivator az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Aktivator alkalmas üvegen, kerámiaszegélyes és előre felvitt poliuretán szegélyes üvegen, elvágtott poliuretán ragasztófelületen, lakkokon a ragasztási alapfelületek előkészítésére.

Ez a termék csak professzionális szakemberek számára alkalmas. A megfelelő tapadás és anyag öszszeférhetőség érdekében az aktuális alapfelületen, azonos körülmények között tesztek elvégzése szükséges.

A felhasználás módja

A Sika® Aktivator tisztá fosztlásmentes ronggyal vagy papírtörővel, illetve a felhordó applikátorral vékonyan vigyük fel a felületre, a felesleget tisztá fosztlásmentes ronggyal vagy papírtörővel azonnal töröljük le. Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet 15 - 25°C között van. Használat után az edényt azonnal le kell zárni.



Fontos megjegyzés

A Sika® Aktivator porózus felületen nem szabad használni, mert nem képes teljesen kiszellőzni. Ez a ragasztót a kikötésben akadályozza. Az Sika® Aktivator csak a ragasztási felületen használjuk, mert érzékeny friss lakkfelületen maradó nyomot hagyhat. Ha szükséges a védendő felületen használjunk maszkoló szalagot.

A felbontott Sika® Aktivator 1 hónapon belül fel kell használni. Légnedvesség hatásának hosszabb időre kitett Sika® Aktivator inaktívvá válik.

Zavaros, tejszerű Sika® Aktivator nem szabad felhasználni.

A Sika® Aktivator ne használjuk kikötetlen Sikaflex® poliuretán termékek eltávolítására.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap
- Sika Primer táblázat

Kiszerezési információk:

Flakon	30 ml
	250 ml
	1 l
	5 l
Sika® Aktivator Pad	1,1 ml

A mérések alapja

Minden műszaki adat, amely ebben a Termék Adatlapban szerepel, laboratóriumi teszteken alapul. A ténylegesen mért adatok tőlünk független körülmények miatt változhatnak.

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális Biztonsági Adatlapban található.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
Industry
1117 Budapest Prielle K.u. 6.
Tel. 061 / 371 2020
Fax 061 / 371 2022

