

**Termék Adatlap**  
 Kiadás dátuma 09/2008  
 Verziószám: 04  
 Sika® Minipack® Quick Fixing Mortar

# Sika® Minipack® Quick Fixing Mortar

## Gyorskötő rögzítő habarcs

**Termékleírás** A Sika® Minipack® Quick Fixing Mortar kiváló minőségű, egykomponensű, rövid kötésiidejű javítóhabarcs.

**Alkalmazási terület** A gyors szilárdulási képességénél fogva kiválóan alkalmas  
 - fém elemek, lehorgonyzó karmok rögzítésére  
 - csövek, csavarok rögzítésére  
 - ajtó- és ablakkeretek befalazó elemeinek falba rögzítésére

**Termékelőnyök**

- Szilárdulás percek alatt
- Jó tapadás általános építőipari felületen, mint pl. beton, kő, téglá, acél
- Szilárdulás után átfesthető
- Optimális kiszerezés a kisebb munkákhoz

### Termék adatok

#### Megjelenés

**Szín, állag** Szürke por

**Szállítás** 5 kg-os műanyag zacskó

#### Tárolás

**Tárolási körülmények / eltarthatóság** Felbontatlan csomagolásban, +5 °C és +30 °C hőmérsékletek közötti helyen tárolva 6 hónapig eltartható. Nedvességtől védjük.

### Műszaki adatok

**Vegyí bázis** Portlandcement, por alakú műanyag diszperzió, osztályozott adalékanyag és adalékszerek.

**Sűrűség** Laza halmazsűrűség: kb. 1,3 kg/dm<sup>3</sup>  
 Frisshabarcs sűrűsége: kb. 2,1 kg/dm<sup>3</sup> (+20 °C-on) (MSZ EN 12190)

#### Mechanikai/ fizikai tulajdonságok

<b>Nyomószilárdság</b>	15 perces korban:	kb. 1,5 N/mm <sup>2</sup>
	1 órás korban:	kb. 4,0 N/mm <sup>2</sup>
	3 órás korban:	kb. 8,0 N/mm <sup>2</sup>
	24 órás korban:	kb. 11,0 N/mm <sup>2</sup>



## Feldolgozási tudnivalók

**Alapfelület előkészítése** Az alapfelület legyen szilárd, homokolódó és laza részektől, portól és szennyeződéstől mentes. Különösen a zsíros, viaszos rétegeket, valamint a cementszapot távolítsuk el.

## Feldolgozási körülmények/korlátozások

**Feldolgozási hőmérséklet** Legalább +5 °C  
Legfeljebb +30 °C

**Anyagfelhasználás** Kb. 1,8 kg/m<sup>2</sup> 1 mm-es rétegvastagsághoz.

## Feldolgozási utasítás

**Keverés** 1,0 liter víz szükséges 1 zacskóhoz (5 kg por). Csak kis mennyiséget keverjünk be, amit 1-3 percen belül be tudunk dolgozni. A szükséges, kimért vízmennyiséget a por komponenshez lassan, folyamatosan adagolva, alacsony fordulatszámú (kb. 300-400 ford./perc) elektromos keverőeszközt használva, kb. 1 perc időtartamú egyenletes keveréssel kell az anyagot megkeverni.

**Feldolgozási eljárás** A kész habarcsot spatulyával, vagy simítóval dolgozzuk fel.

**Bedolgozhatóság** Kb. 1-3 perc. Készre keverése után, további víz hozzáadása tilos.

**Eszköztisztítás** A munka- és keverőeszközök a még ki nem keményedett habarcsból vízzel megtisztíthatók. A kikeményedett habarcsot csak mechanikusan tudjuk eltávolítani.

**Mérési értékek** Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálati eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## Biztonsági előírások

**Fontos biztonsági tudnivalók** Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



**Sika Hungária Kft.**  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel. +36 1 371-2020  
Fax +36 1 371-2022  
info@hu.sika.com www.sika.hu

