

Termék Adatlap
 Kiadás dátuma 09/2008
 Verziószám: 04
 Sika® Minipack® Waterproofing Mortar

Sika® Minipack® Waterproofing Mortar

Szigetelő, vízzáró habarcs

Termékleírás A Sika® Minipack® Waterproofing Mortar kiváló minőségű, egykomponensű, vízzáró javítóhabarcs kisebb munkálatokhoz.

Alkalmazási terület Alapok, alapfalak, hagyományos kisméretű téglá-, beton- és kőfalak szigetelésére.

Termékelőnyök

- Közvetlenül alkalmazható beton, kisméretű téglá és kő alaptestek szigetelésére
- Vízálló, vízszigetelő
- Kiváló tapadás az alapfelülethez
- Szürke szín
- Gyors szilárdulás

Termék adatok

Megjelenés

Szín, állag Szürke por

Szállítás 5 kg-os műanyag zacskó

Tárolás

Tárolási körülmények / eltarthatóság Felbontatlan csomagolásban, +5 °C és +30 °C hőmérsékletek közötti helyen tárolva 9 hónapig eltartható. Nedvességtől védjük.

Műszaki adatok

Vegyi bázis Portlandcement, por alakú műanyag diszperzió, osztályozott adalékanyag és adalékszerek.

Sűrűség Laza halmazsűrűség: kb. 1,3 kg/dm³
 Frisshabarcs sűrűsége: kb. 2,0 kg/dm³ (+20 °C-on) (MSZ EN 12190)

Rétegvastagság / anyagigény Kb. 1 mm munkamenetenként.
 Az 5 kg por készhabarcsból 2-2,5 m² egyrétegű vízzáró bevonat készíthető.

Feldolgozási tudnivalók

Alapfelület előkészítése Az alapfelület legyen szilárd, homokolódó és laza részekről, portól és szennyeződéstől mentes. Különösen a zsíros, viaszos rétegeket, valamint a cementiszapot távolítsuk el.



Feldolgozási körülmények/ korlátozások

Feldolgozási hőmérséklet	Legalább	+5 °C
	Legfeljebb	+30 °C

Anyagfelhasználás Kb. 1,8 kg/m² 1 mm-es rétegvastagsághoz.

Feldolgozási utasítás

Keverés Kb. 1,0 liter víz szükséges 1 zacskóhoz (5 kg por).
A szükséges, kimért vízmennyiséget a por komponenshez lassan, folyamatosan adagolva, alacsony fordulatszámú (kb. 300-400 ford./perc) elektromos keverőt használva, kb. 3 perc időtartamú egyenletes keveréssel kell az anyagot megkeverni.

Feldolgozási eljárás A megkevert anyagot erős szálú kefével, ecsettel, esetleg glettvassal hordhatjuk fel az alapfelületre. Hordjuk fel 2-3 rétegben. A rétegek felhordási irányát mindig cseréljük.

Eszköztisztítás A munka- és keverőeszközök a még ki nem keményedett habarcsból vízzel megtisztíthatók.
A kikeményedett habarcsot csak mechanikusan tudjuk eltávolítani.

Feldolgozási idő Kb. 40-45 perc, +20 °C-on. Magasabb hőmérsékleten rövidebb a feldolgozható idő. További víz hozzáadásával átkeverni tilos.

Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxicológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

