

Colorin® fugázó

LB-KNAUF Colorin fugázó

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:
661..1; 665..1; 625..1; 652..1

HABARCSTÍPUS:

A Colorin® fugázó gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén - közvetlenül a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Colorin® fugázó új és régi lakóépületek, ipari objektumok falazatainak és padlóinak burkolására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő (márvány, gránit stb.) fugáinak kitöltésére alkalmas. A Colorin® fugázó alkalmazható kül- és beltérben egyaránt (alagátló).

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Colorin® fugázó felhordását megelőző műveletek

A burkolat felhelyezését követően várjuk meg míg a ragasztó megfelelően megszilárdul, tisztítsuk meg a fugázandó burkolólap felületét és a kitöltendő réseket. Csak tiszta, por- és szennyeződésmentes, egyenletes mélységű fugák esetén várhatunk jó eredményt. Az egyenletes szívóképesség biztosítása érdekében nedvesítsük meg a fugákat!

A Colorin® fugázó feldolgozása

A forgalomba hozott fugázót - az építkezés helyszínén - keverjük össze vízzel. A keverés történhet fúrógépbbe fogott keverőszárral vagy kézzel. Könnyen feldolgozható konzisztenciájú anyagot kapunk, ha 1 kg anyaghoz 3 dl vizet adunk. Lehetőleg annyi fugázót kell bekeverni, amennyit egy körülhatárolt területen felhasználunk és amennyit 3 órán belül fel tudunk dolgozni. A fugázó felhordása gumilappal történik. A fugázó meghúzása után a felületet vizes szivaccsal tisztára kell törölni. A fugaszélesség 2-7 mm. A fugázó felhordása 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten ajánlott. A felületet a kötési idő alatt fagy nem érheti.

Fontos tudnivalók!

A foltosodás elkerülése végett a porózus, matt burkolólapoknál végezzünk próbafugázást! Eltérő keverővíz mennyiségek más-más színárnyalatot eredményeznek! Intenzív színű fugázóanyag használatánál nagy körültekintéssel kell eljárni, mert a technológiai hibák igen erősen érvényesülnek. Erősen igénybe vett helyeken kerüljük a világos színárnyalatokat. A burkolatot az első hetekben csak tiszta vízzel tisztítsuk!

A Colorin® fugázó keverővizéhez LB-KNAUF Fugaaszt adalékot adva a fugázóanyag rugalmassá tehető, így nagy hőingadozásnak kitett felületeken (padlófűtés, terasz) is alkalmazható.

ÉME: A-98/1992

MŰSZAKI ADATOK

Besorolás EN 13888 szerint: CG2

Max. szemcse: 0,3 mm

Nyomószilárdság : >10 N/mm²

Tapadószilárdság: >0,5 N/mm²

Hajlítószilárdság: >3 N/mm²

Anyagszükséglet: 0,5–1 kg/m²

Fugaszélesség: 2–7 mm

Keverővíz: kb. 0,3 l/kg

Keverési idő min.: 3 perc

Bedolgozási idő: 2 óra

Csomagolás

1; 2; 5 és 20 kg-os zsákokban
0,5 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

COLORIN® FUGÁZÓ