

Basis

LB-KNAUF Bázis ragasztó

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 617011

HABARCSTÍPUS:

A Basis ragasztó (fagyálló) tixotróp tulajdonságú (megsúszásmentes) gyárilag előkevert száraz-habarc, melyet az építkezés helyszínén - közvetlenül a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Basis ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cementkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. A Basis ragasztót kizárólag olyan belső téri felületeknél alkalmazzuk, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozások nem lépnek fel. Cementkötésű forgácslap burkolásához nem alkalmazható!

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Basis ragasztó felhordását megelőző műveletek

A Basis ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A Basis ragasztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt Tiefengrund vagy Estrichgrund alapozóval kezelni kell.

A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni.

A Basis ragasztó tervezett felhordása előtt a falfelület - a falazat nedvességtartalmától függően - kell előnedvesíteni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal távolítsuk el!

A Basis ragasztó feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott Basis ragasztó az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverést fúrógépre fogott keverőszárral - kis mennyiségek esetén - kézzel végezzük. Három térfogatrész száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Basis ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító) történik. A rétegvastagság 2-5 mm.

Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa!

A ragasztó felhordása 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után - legkorábban három nap múlva - szabad elvégezni.

ÉME: A-850-3/1991

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

BASIS

MŰSZAKI ADATOK

Besorolás EN 12004 szerint: C1

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: > 10 N/mm²

Tapadószilárdság: > 0,5 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 3 N/mm²

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m²

Rétegvastagság: 2-5 mm

Keverővíz: kb. 0,25 l/kg

Keverési idő: min. 3 perc

Bedolgozási idő: 2 óra

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban

1,2 to EUR raklapon, zsuporfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.