

BAUREX Extra

A termék rövid leírása:

Meszes vakolathoz is alkalmazható, víztaszító falszárító adalék, 6-féle habarcsához.

Főbb tulajdonságai:

Falszárító adalék mész- és cementvakolatokhoz. Régi és új épületek pincei és felszín feletti falaira. Víztaszító hatású, óvja a falat a légköri nedvességtől. Képlékennyé teszi a habarcsot. Növeli az esővízzel szembeni ellenállóképességet. Lábazati vakolatba is keverhető

Kiszerezési egységek:

1 literes műanyag flakon

Alkalmazási területek:

Nedves falak kiszárítására alkalmas, víztaszító vakolat előállítására és képlékeny, könnyen feldolgozható habarcs létrehozására.

A felhasználás módja, munkafolyamat

A Baurex[®] Extra hozzáadásával készült vakolat felhordása előtt az alap legyen szilárd és száraz. Régi építésű épületeknél védő intézkedéseket kell tenni a fal nedvesség- és sótartalma ellen (pld. Baurex[®] Sófix és Injekt használata)

Vakolás előtt a száraz felületet elő kell nedvesíteni. A fröcskölt alapvakolatot fél vagy teljes takarással lefedve kell felvinni (ez ugyanolyan anyagból készül, mint a vakolat, csak durvább szemcséjű homok használatával), Baurex[®] Extra hozzáadása nélkül. A fugázást legalább 2 cm mélyen, két rétegben kell elvégezni.

A Baurex[®] Extra keverési aránya vízzel a felhasználástól függően 1:20 vagy 1:50 között mozoghat (azaz 2-5 dl/10 literes vödör vagy 4-10 kg/200 literes hordó). Mivel a habarcs erősen képlékeny lesz, ahhoz a szokásosnál kevesebb vizet kell hozzáadni. Keverőgépben kb.5 percig keverjük, amíg pórusok nem képződnek. A régi épületek felújításánál használatos vakolatban a légpórusok aránya legalább 20 %, a friss habarcs tömörsége legfeljebb 1, 9 kg/liter legyen. A kültéri és a fugázó habarcsot +5 C° alatt ne használjuk.

Keverési arányok 6 különböző habarcs esetén:

1. Beltéri habarcs régi épülethez, föld felett (lágyan képlékeny)
 - 1 vödör (10 l) 8 kg mész
 - 3 vödör (30 l) = 40 kg homok 0, 2 mm
 - Baurex[®] Extra vízzel keverve 1: 20 arányban
2. Beltéri habarcs új épülethez, lakó helyiségek (lágyan képlékeny)
 - 1 vödör (10 l) = 5 kg mészpor
 - 1 vödör (10 l) = 8 kg mész
 - 7 vödör (70 l) = 90 kg homok 0, 2 mm
 - Baurex[®] Extra vízzel keverve 1: 50 arányban

BAUREX Extra

3. Homlokzati vakolat (lágyan képlékeny)
 - 1 vödör (10 l) = 12 kg 350 Portlandcement
 - 2 vödör (20 l) = 10 kg mészpor
 - 10 vödör (100 l) = 130 kg homok 0-2 mm
 - Baurex[®] Extra vízzel keverve 1:20 arányban
4. Lábazati vakolat régi és új épületekhez, föld felett (lágyan képlékeny)
 - 2 vödör (20 l) = 25 kg S54 cement
 - 1 vödör (10 l) = 8 kg mész
 - 10 vödör (100 l) = 130 kg homok 0-2 mm
 - Baurex[®] Extra vízzel keverve 1:20 arányban
5. Cementes vakolat régi és új épületekhez (állaga: lágyan képlékeny)
 - 2 vödör (20 l) = 25 kg S54 cement
 - 8 vödör (80 l) = 104 kg homok 0-2 mm
 - Baurex[®] Extra vízzel keverve 1:50 arányban
6. Fugázó habarcs téglafalakra új épülethez (**földnedves, enyhén képlékeny**)
 - 2 vödör (20 l) = 25 kg 350 Portlandcement
 - 1 vödör (10 l) = 8 kg mész
 - 10 vödör (100 l) = 130 kg 0, 2 mm
 - Baurex[®] Extra vízzel keverve 1: 50 arányban
 - A fuga mélysége és szélessége legyen egyenlő, min. 2 cm

Anyagszükséglet (keletkező kész habarcs felhordása 2 cm vastagságban):

1 liter Baurex Extra 1:20 arányú vízzel való hígítás esetén kb. 7-7,5 m²-re elegendő

1 liter Baurex Extra 1:50 arányú vízzel való hígítás esetén kb. 16-17 m²-re elegendő
Fugázó habarcs esetén 1 liter Baurex[®] Extra 50 m²-hez elegendő

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen, lezárt edényben 12 hónapig tartható el. 0 C° alatti hőmérsékletnél besűrűsödhet, de felmelegítés után újból használható. A tárolás és a feldolgozás során a szokásos védőelőírásokat be kell tartani.

Kérjük olvassa el a termék Biztonságtechnikai adatlapját is.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.